

weber.col classic plus

1. UTILIZAÇÕES

- Cimento-cola para colagem de peças cerâmicas de média-baixa absorção de água em paredes e pavimentos interiores.
- Colagem de grés e grés porcelânico.
- Colagem de mosaico cerâmico.
- Colagem de pedra natural de formato médio em pavimentos interiores desde que não sujeita a manchas por absorção de água.
- Suportes de base cimentícia: Betonilha e reboco areado
- Suportes à base de argamassa de cal ou cimento e cal

2. LIMITES DE UTILIZAÇÃO

- Para colagem de pedra natural com tratamento e/ou resinas no tardo contactar a Weber;
- Para colagem sobre suportes de gesso em interior utilizar **weber.fix basic**, **weber.fix premium** ou **weber.col rapid**;
- Para renovação de paredes interiores em cerâmica antiga utilizar **weber.fix premium** ou **weber.col clean light**;
- Em exteriores utilizar cimentos-cola da gama **weber.col flex**.

3. COMPOSIÇÃO

- Cimento branco ou cinza, areias siliciosas, aditivos específicos orgânicos e inorgânicos.

4. CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

- Densidade aparente da massa: **1,40-1,60**
- Tempo de repouso após amassado: **2 minutos**
- Tempo de vida do amassado: **2 horas**
- Tempo de ajustabilidade: **aproximadamente 20 minutos**
- Espessura de aplicação: **6mm**
- Deslizamento: **≤ 0,5mm**
- Temperatura de aplicação: **+5°C a +30°C**
- Tempo de espera para rejuntar: **mínimo 24 horas**

5. PRESTAÇÕES

- Reacção ao fogo: **classe F**
- Aderência inicial: **≥ 1,2 N/mm² (1,2 MPa)**
- Aderência após imersão em água: **≥ 0,6 N/mm² (0,6 MPa)**
- Aderência após acção do calor: **≥ 1,3 N/mm² (1,3 MPa)**
- Aderência após tempo aberto de 30 minutos: **≥ 0,5 N/mm² (0,5 MPa)**
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: **≥ 0,6 N/mm² (0,6 MPa)**
- Classificação segundo a norma EN 12004:2008 **C1TE**

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

6. PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Comprovar que o suporte se encontra consistente, limpo e seco garantindo que a retracção do mesmo foi efectuada e todas as possíveis fissuras estão estabilizadas;
- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que impeçam a aderência da cola ao suporte;
- Comprovar que o suporte não apresenta irregularidades de planimetria superiores a 5mm, caso contrário proceder à regularização do mesmo.

MOD.FT.096 / 00

11-03-2010

7. APLICAÇÃO

- Misturar o conteúdo de um saco de 25kg de **weber.col classic plus** com 6 a 6,5 litros de água limpa, utilizando um misturador eléctrico de baixa rotação até obter uma mistura homogénea e sem grumos.
- Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.
- Espalhar **weber.col classic plus** sobre o suporte em barramento fino e apertado com a ajuda da face lisa da talocha.
- Logo em seguida, com a face denteada da talocha adequada ao formato da peça a colar, espalhar a cola em panos pequenos.
- Para peças de médio ou grande formato fazer colagem dupla espalhando cola também no tardo da peça.
- Apertar a peça contra o suporte de forma a esmagar os cordões de cola garantindo que a totalidade da área fica preenchida. Levantar a peça e verificar se a técnica de colagem e o tamanho da talocha são adequados ao formato da mesma.

8. RECOMENDAÇÕES

- Em peças claras ou pedra natural utilizar sempre **weber.col classic plus** branco.
- Prever sempre juntas entre peças com o mínimo de 2mm de largura, preenchidas com argamassa da gama **weber.color**.
- Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade da mesma.

9. CONSUMO

Talocha denteada	Colagem Simples	Colagem dupla
Nº6	3,5 a 4,5kg/m ²	5,0 a 6,0kg/m ²
Nº8	4,5 a 5,5kg/m ²	6,0 a 7,0kg/m ²
Nº9	5,5 a 6,5kg/m ²	7,0 a 8,0kg/m ²

10. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

- Pela presença de cimento na composição, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratórias e mucosas.
- Como medida de protecção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.
- O uso de máscara de protecção de poeiras será necessário caso se formem nuvens de poeira significativas.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

APRESENTAÇÃO

Saco de 25 kg

COR

Branco e Cinza

CONSERVAÇÃO

12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada e ao abrigo do calor e humidade



As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

MOD.FT.096 / 00

11-03-2010