



Nivoplan

Argamassa de regularização para paredes e tetos em interiores e exteriores, para espessuras de 2 a 20 mm



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Nivoplan é particularmente indicado para executar rebocos e regularizações, em superfícies de paredes e tetos, em interiores e exteriores, com camadas de espessuras variáveis entre 2 e 20 mm, de forma a torná-las idóneas para ao assentamento de cerâmica ou para o acabamento com pinturas.

Alguns exemplos de aplicação

- Nivelamento de paredes antes do assentamento de ladrilhos cerâmicos.
- Reparação de antigos rebocos deteriorados.
- Regularização de superfícies em cimento armado de piscinas e fachadas antes do assentamento de revestimentos em cerâmica ou pinturas impermeabilizantes.
- Nivelamento de paredes em cimento expandido em tijolo, Eraclit®, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nivoplan é um pó de cor cinzenta ou branca constituída por cimento, agregados selecionados e resinas sintéticas especiais que, misturado com água, dá origem a uma pasta fácil de aplicar na vertical com espátula ou à pistola com máquina de projetar.

As características de aderência de **Nivoplan** podem ser melhoradas aditivando o produto, durante a fase de mistura com água, com **Planicrete**, numa quantidade máxima de 2 litros por cada saco (utilizado em substituição parcial da água da mistura).

A adição do **Planicrete** é necessária no caso de aplicações de baixa espessura sobre betão, ou no caso em que o reboco deva receber um revestimento de ladrilhos ou pedras naturais.

Quando aditivado com **Planicrete**, o **Nivoplan** pode ser aplicado numa espessura máxima de 10 mm numa só camada. Para espessuras maiores, até a espessura máxima permitida de 20 mm, é necessário aplicar várias camadas de **Nivoplan**.

Nivoplan está classificado como GP (“Argamassa para fins gerais para rebocos interiores/exteriores”), da categoria CS IV segundo a EN 998-1.

AVISOS IMPORTANTES

- **Nivoplan** não deve ser usado sobre superfícies em gesso ou produtos à base de gesso, sem a aplicação prévia de uma ou duas demãos de **Primer G** (consultar a ficha técnica).
- **Nivoplan** não é adequado como argamassa de regularização para pavimentos, devido à sua limitada resistência à compressão. Neste caso consultar as fichas técnicas dos produtos para a preparação de suportes ou o serviço da Assistência Técnica MAPEI.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação do suporte

O suporte deverá estar compacto, isento de pó, partes friáveis e limpo de óleos, gorduras, restos de tintas ou colas.

Nivoplan pode ser aplicado sem problemas também

Nivoplan



Mistura com mini-betoneira



Restauração de alvenaria antiga



Regularização à talocha

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:	pó
Cor:	cinza e branco
Massa volúmica aparente (kg/m ³):	1.400
Resíduo sólido ou substância ativa (%):	100

DADOS DE APLICAÇÃO (a +23°C - 50% H.R.)

Relação da mistura:	19-21 partes de água por 100 partes de Nivoplan cinzento em peso e 23-26 partes de água por 100 partes de Nivoplan branco em peso
Consistência da mistura:	muito pastoso
Massa volúmica da mistura (kg/m ³):	1.830
pH da mistura:	cerca de 12
Duração da mistura:	2-3 horas
Temperatura de aplicação:	de +5°C a +30°C
Espessura possível numa só camada (mm):	de 2 a 20
Tempo de espera antes da colagem:	> 24 horas em função da espessura e da temperatura
Tempo de espera antes da pintura:	pelo menos 14 dias

PRESTAÇÕES FINAIS

Resistência aos álcalis:	ótima
Resistência aos óleos:	ótima (reduzida aos óleos vegetais)
Resistência aos solventes:	ótima
Temperatura de exercício:	de -30°C a +90°C
Compatibilidade com adesivos:	ótima
Resistência à flexão (N/mm ²):	3,5
Resistência à compressão (N/mm ²):	6,0

Característica da prestação	Método de ensaio	Requisitos de acordo com a EN 998-1 tipo GP-CSIV	Prestação do produto	
			Branco	Cinzento
Resistência à compressão (MPa):	EN 1015-11	≥ 6 Categoria CS IV	≥ 12 Categoria CS IV	≥ 12 Categoria CS IV
Aderência sobre tijolo (MPa):	EN 1015-12	não requerido	≥ 0,8 FP: B	≥ 1,0 FP: B
Absorção da água (kg/(m ² ·min ^{0,5})):	EN 1015-18	W0 (não especificado) W1 (≤ 0,40) W2 (≤ 0,20)	W0	W1
Condutividade térmica -λ- (W/m · K°):	EN 1745	não prevista	0,95	0,95
Coefficiente de permeabilidade ao vapor:	EN 1015-19	14-22	17,3	13,6
Reação ao fogo:	Euroclasse	Classe declarada pelo fabricante	A1	A1

sobre suportes húmidos; neste caso, o seu endurecimento será mais lento.

Sobre suportes muito absorventes (tijolos, cimento expandido, etc.), é aconselhável molhar a superfície antes de aplicar o **Nivoplan**, especialmente se este for aplicado numa camada inferior a 3 mm.

Sobre suportes em gesso ou materiais similares o **Nivoplan** não pode ser aplicado, sem a aplicação prévia do primário **Primer G**.

Preparação da mistura

Nivoplan mistura-se com água limpa, agitando continuamente até obter uma mistura homogénea e isenta de grumos. Aconselha-se utilizar um misturador mecânico.

Relação da mistura:

Um saco de **Nivoplan** cinzento de 25 kg deve ser misturado com 4,75-5,25 litros de água ou com cerca de 2,5 litros de água e 1-2 litros de **Planicrete**.

Um saco de **Nivoplan** branco de 25 kg deve ser misturado com 5,75-6,5 litros de água ou com cerca de 2,5 litros de água e 1-2 litros de **Planicrete**.

Aplicação da mistura

Em todos os casos, aconselha-se de realizar uma camada fina de **Nivoplan**, de forma assegurar uma molhagem perfeita do suporte e seguidamente, sem esperar, aplicar de uma só vez a camada necessária para nivelar, até uma espessura máxima de 20 mm.

Nivoplan aplica-se por projeção com máquina de rebocar, com uma espátula lisa ou com uma régua no caso de grandes espessuras, exercendo uma forte pressão para que a mistura adira bem ao suporte.

Aconselha-se de trabalhar com uma temperatura superior aos +5°C.

Nivoplan, aplicado numa camada de 1 cm, fica suficientemente resistente para consentir o assentamento dos ladrilhos após 4-5 horas, em condições normais de temperatura, humidade e absorção do suporte.

As superfícies podem ser pintadas após, pelo menos, 2 semanas.

Tais tempos podem variar e ser mais longos no inverno, ou mais curtos no verão.

No caso de aplicações em paredes diretamente expostas ao sol ou ao vento, aconselha-se humedecer a superfície realizada com **Nivoplan**, para evitar que este se "queime".

Limpeza

A limpeza das ferramentas e das mãos efetua-se com água antes do produto fazer presa.

EMBALAGENS

Nivoplan é fornecido em sacos de papel multi-camadas de 25 kg nas cores branca e

cinzenta, devendo armazenar-se num local seco, onde se manterá inalterado durante, pelo menos, 12 meses.

CONSUMO

O consumo depende da espessura, e é de 1,5 kg/m² por mm de espessura (1 cm de espessura = 15 kg/m²).

ARMAZENAGEM

Nivoplan, conservado na embalagem original em local seco, apresenta um período de conservação de 12 meses.

O produto está conforme as prescrições do Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) - Anexo XVII, item 47.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A APLICAÇÃO EM OBRA

Nivoplan contém cimento que, em contacto com o suor ou outros fluidos corporais, provoca uma reação alcalina irritante e reações alérgicas em sujeitos predispostos. Pode causar danos oculares.

Durante a utilização, usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação dos produtos químicos.

No caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante e consultar o médico.

Para mais e completas informações acerca da utilização segura do produto, recomenda-se consultar a última versão da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.



Regularização do reboco com régua



Aplicação de Nivoplan à talocha



Nivoplan

MEMÓRIA DESCRITIVA DO PRODUTO

Nivelamento de paredes em betão, alvenaria ou reparação de rebocos mediante a utilização de reboco cimentício com resistência à compressão não inferior a 6,0 N/mm² (tipo **Nivoplan** da MAPEI S.p.A.). No caso em que é aplicado um revestimento cerâmico sobre o reboco, o **Nivoplan** deverá ser aditivado (durante a fase da mistura) com **Planicrete** na relação de cerca de 2 litros para cada saco.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com

