




ELEVADA PENETRAÇÃO

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Tratamento fixativo de suportes friáveis e poeirentos como rebocos cimentícios e superfícies em betão, antes da pintura com Elastocolor Pittura.
- Proteção anti evaporante da superfície fresca de argamassas de reparação da linha Mapegrout, da evaporação rápida da água causada pela ação do sol e vento.

Alguns exemplos de aplicação

- Consolidação da poeira superficial, mediante impregnação, de superfícies absorventes como por exemplo rebocos cimentícios e à base de cal, fibrocimento e blocos em betão.
- Tratamento com primário de superfícies em betão reabilitadas com os produtos da linha Mapegrout, antes de proceder a regularização das mesmas com Elastocolor Rasante ou a pintura com Elastocolor Pittura.
- Tratamento com primário de superfícies em betão novo antes de efetuar a regularização, se necessário, com Elastocolor Rasante ou a pintura com Elastocolor Pittura.
- Proteção, que pode ser pintado diretamente com Elastocolor Pittura, da superfície fresca de rebocos e argamassas de reparação contra a evaporação rápida da água, que especialmente com clima muito quente ou ventoso pode promover a formação de fissuras na fase plástica.






Elastogolor Primer



Igreja Santa Famiglia di Gesù - Lecce - Itália



Same Crostolo -Reggio Emilia - Itália



Same Krk - Ilha Krk -Croácia

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquido fluído
Cor:	transparente
Massa volúmica (g/cm³):	0,96
Viscosidade copo Ford Ø 4:	15"
Resíduo sólido (%):	10
DADOS APLICATIVOS DO ELASTOCOLOR PRIMER	
Tempo de secagem:	5-6 horas a +20°C
Tempo de espera para ser pintado:	 5-6 horas a +20°C utilizado como fixativo; 3 semanas se usado como agente de cura
Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Elastocolor Primer é um fixativo à base de resinas sintéticas em solvente, pronto a usar, segundo uma fórmula desenvolvida nos laboratórios de investigação MAPEI.

Devido às suas propriedades, **Elastocolor Primer** penetra com facilidade nos suportes absorventes e garante um isolamento ótimo e uma boa aderência à tinta a aplicar posteriormente.

Se usado como produto anti evaporante sobre superfícies frescas de argamassa de reparação da linha **Mapegrout** e rebocos cimentícios e à base de cal, **Elastocolor Primer** não deve ser removido antes de efetuar a proteção com **Elastocolor Pittura**, uma vez que não penaliza a aderência da tinta sobre o suporte.

Quando é utilizado como fixativo sobre superfícies já curadas, **Elastocolor Primer** pode ser pintado após 5-6 horas a +20°C com **Elastocolor Pittura**; se for utilizado como agente anti evaporante, deve-se esperar pelo menos 3 semanas antes de pintar.

Elastocolor Primer cumpre as normas UNI 8657 e UNI 8658, relativas aos produtos anti evaporantes.

AVISOS IMPORTANTES

 Não diluir Elastocolor Primer com solventes e com água.

- Não aplicar Elastocolor Primer sobre suportes não absorventes.
- Não aplicar Elastocolor Primer sobre Mapelastic.
- Após a aplicação o suporte não se deve apresentar "vidrado".
- Usar o produto a temperaturas entre +5°C e +35°C.
- Não aplicar Elastocolor Primer no caso de chuva eminente.

MODO DE APLICAÇÃO

 Usando como fixátivo antes da pintura.

Preparação do suporte

A superfície a tratar com **Elastocolor Primer** deve estar perfeitamente limpa e sólida. Remover completamente sujidade, poeiras, gorduras, óleos e eflorescências salinas, mediante jacto de água, jacto de areia e água ou simplesmente com água em pressão.

A limpeza com água quente ou a vapor é particularmente vantajosa no caso de presença de óleos e gorduras.

Aguardar a secagem completa do suporte.

Preparação do produto
Elastocolor Primer está pronto a usar.

Aplicação do produto

Elastocolor Primer aplica-se com as técnicas convencionais: pincel, rolo ou à pistola.

Para uma impregnação eficaz é suficiente aplicar apenas uma demão. A pintura seguinte deverá ser efetuada sobre o **Elastocolor Primer** seco.

• Usando como agente de cura Preparação do suporte

Antes de proceder à aplicação de **Elastocolor Primer**, a superfície da argamassa fresca deve ser afagada com talocha para não apresentar irregularidades e, ao mesmo tempo, assegurar uma textura adequada para receber diretamente a sucessiva proteção com **Elastocolor Pittura**.

Preparação do produto

Elastocolor Primer está pronto a usar e por isso não deve em nenhum caso ser diluído com solventes.

Aplicação do produto

Aplicar, imediatamente após o acabamento com talocha, **Elastocolor Primer** por projeção com bomba manual ou de ar comprimido de modo homogéneo.

Limpeza

Pincéis, rolos e ferramentas usadas durante a aplicação limpam-se antes da secagem com aguarrás.

CONSUMO

Utilizado como fixativo:

100-150 g/m² segundo a porosidade do suporte.

Utilizado como agente de cura: 110-150 g/m².

EMBALAGENS

Latas de 10 kg.

ARMAZENAGEM

Elastocolor Primer, conservado em ambientes secos na embalagem de origem, tem um tempo de conservação de 24 meses. Sendo inflamável proporcionar a separação de outros materiais dependendo dos requisitos locais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM ORBA

Elastocolor Primer é inflamável. Recomenda-se conservar longe de chamas e faíscas, não fumar, evitar a acumulação de cargas eletrostáticas e trabalhar em ambientes bem arejados. Além disso é irritante para as vias respiratórias, pode provocar sonolência e vertigens e é nocivo em caso de ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Durante a aplicação usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação de produtos químicos No caso de contacto com os olhos ou a pele lavar imediatamente com água abundante e consultar o médico. Em caso de ventilação insuficiente, recomenda-se usar máscara com filtros.

Além disso **Elastocolor Primer** é perigoso para o ambiente aquático, não dispersar o produto no ambiente.

Para ulteriores e completas informações acerca da utilização segura do produto, recomenda-se consultar a última versão da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O teor desta Ficha Técnica pode ser utilizado noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. Para a Ficha Técnica e as informações sobre a garantia mais atualizadas, visite o nosso site www.mapei.com. QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, TORNARÃO INAPLICÁVEIS TODAS AS GARANTIAS MAPEI RELACIONADAS.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com





MEMÓRIA DESCRITIVA DO PRODUTO

Primário fixativo em solvente de elevada penetração para suportes absorventes (tipo **Elastocolor Primer** da MAPEI S.p.A.) a aplicar antes da proteção com tinas elásticas de base acrílica (tipo **Elastocolor Pittura** da MAPEI S.p.A.). O produto poderá ainda ser usado como agente de cura que pode ser pintado posteriormente, a aplicar sobre a superfície fresca de argamassas de reparação ou de reboco para impedir a evaporação rápida da água. Se usado como fixativo, a aplicação deverá ser feita com pincel, rolo ou à pistola. Quando é usado como agente anti evaporante, deverá ser aplicado apenas por projeção com bomba manual ou de ar comprimido.

O produto deverá ter as seguintes características: Massa volúmica (g/cm³): 0,96 Resíduo sólido: 10%

Consumo médio teórico:

 $\begin{array}{lll} -\ como\ fixativo: & 100-150\ g/m^2 \\ -\ como\ anti\ evaporante: & 110-150\ g/m^2 \\ \hline Tempo\ de\ secagem: & 5-6\ horas\ a\ +20°C \end{array}$

Tempo de espera antes da sucessiva pintura: 5-6 horas a +20°C se usado como fixativo

pelo menos 3 semanas se usado como

agente de cura

