

1. Código de identificação:

**WPBSP0186**

Nome comercial:

**MORTERPLAS SBS FP-T 6 KG MIN**

2. Utilizações previstas:

**Membranas de betume flexíveis armadas para impermeabilização de coberturas. Membranas de betume flexíveis armadas para impermeabilização de tabuleiros de pontes e outras lajes de betão circuláveis por veículos.**

3. Nome e endereço de contacto do fabricante:

**SOPREMA IBERIA SLU  
C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí  
08755 Castellbisbal - Barcelona  
www.soprema.es**

**SOPREMA, SA  
Rua A, Lote 4B - Zona Industrial  
2090-242 ALPIARÇA (Portugal)  
www.soprema.pt**

4 - Representante:

**Não aplicável**

5. Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:

**AVCP 2+**

6a - Norma harmonizada: **EN 13707:2005+A2:2010 / EN 14695:2010**

Organismo notificado e tarefas:

**AENOR - 0099**

**Controlo de produção em fabrica (CPF) 2+.**

**- Emitiu os certificados de conformidade de controlo da produção.**

Documento emitido: **0099/CPR/A85/0087**

**0099/CPR/A85/0065**

**7 - Desempenho declarado**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Estanquidade	Aprovado (10 kPa)	EN 13707:2005+A2:2010 EN 14695:2010
Propriedades de tracção: Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm) Alongamento (L x T) (%)	1200 ± 250    1000 ± 200 55 ± 15        55 ± 15	
Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N)	250 x 300 ± 50	
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	≤ -15	
Durabilidade (Flexibilidade / Escorrimento)	-5 ±5°C / ≤ 2 mm (100 ±10°C)	

Comportamento a um fogo externo <sup>1</sup>	Broof(t1)	EN 13707:2005+A2:2010
Reacção ao fogo	E	
Resistência à penetração de raízes	NPD	
Estabilidade dimensional	≤ 0,4	
Resistência a uma carga estática (B) (kg)	≥ 35	
Resistência ao impacto (mm)	≥ 1750	

Absorção de Água (%)	≤ 2	EN 14695:2010
Resistência à colagem ao suporte (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,40	
Resistência à fisuração so suporte (°C)	≤ -10	
Compatibilidade para condicionamento térmico (%)	≥ 75	
Resistência à pelagem (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,10	
Compatibilidade da membrana com a aplicação de massa asfáltica (% / mm)	≤ 5% ≤ 1 mm	
Resistência à compactação de uma camada de betao asfalt	Aprovado	
Substâncias perigosas <sup>2 3</sup>	NPD	

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

**8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:**
**Não aplicável**

*O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.*

Assinado por e nome do fabricante por:

**Alpiarça**  
**O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez**



**Alpiarça, 05/07/2018**