



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 118 17.1

Esmalte Aquoso Acrílico Para Interior e Exterior
ACRILVIP BRILHANTE

V01-

| | |
|--------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Produto baseado numa dispersão aquosa 100% acrílica, pigmentação seleccionada e de alta resistência. |
| UTILIZAÇÃO | Acabamento decorativo de aplicações múltiplas - paredes e rebocos, massa de carapas e madeiras. Aplicável ainda em metais, após tratamento adequado. Também indicado para a pintura de cozinhas, garagens e casas de banho. |
| PROPRIEDADES | Ótima retenção de brilho e cor Boa aderência sobre qualquer superfície Praticamente inodoro Lavável Fácil de aplicar |
| COR(ES) | Branco, cores claras, médias e fortes conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer. |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Brilhante Brilho especular: superior a 60 e inferior a 80 UB com ângulo de incidência de 60°. Densidade: 1,23 ± 0,03 (a) Viscosidade: 82 - 87 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável Teor de sólidos: 54 ± 2% COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Este produto contém no máximo 99 g/l COV. |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a aplicação de uma subcapa, que deverá ser devidamente lixada. Pintura de raiz PAREDES Protecção anti-alkalina e anti-fungos: Recomenda-se a utilização do Primário Isoclassic (V20-0002). Promoção de opacidade e selagem: Aconselha-se a aplicação do Primário AquaVip (V20-0001), sempre que a cor do substrato não seja uniforme ou na repintura de cores médias/fortes. MADEIRA Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com CupriVip (V13-030X), deixando secar durante 4 dias. Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar um betume acrílico que deverá ser devidamente lixado com lixa fina. Aplicar de seguida a Subcapa (V34-) e proceder à lixagem com lixa fina. SUPERFÍCIES METÁLICAS É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anti-corrosivos. Metais ferrosos: Após a remoção da ferrugem e a operação de limpeza e desengorduramento, aplicar o Primário S/R (V21-020X). Repintura Pintura antiga em bom estado: É suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento |

| | |
|--|--|
| | <p>com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para um litro de água, seguida de uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte. Pintura antiga em mau estado: É necessário proceder à remoção de todo o esmalte com Decapante Universal (928-000X), usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz.</p> |
| APLICAÇÃO | <p>Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola. Diluição e nº de demãos: 1 demão diluída com 5 a 10%, em volume com água, seguida de 1 demão tal qual o produto é fornecido. Tempo de secagem: 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 4 a 6 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.</p> |
| RENDIMENTO | 10 a 12 m ² /Litro/Demão. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 0,75L e 4L. |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> <p>(a) Os valores indicados são os da cor Branca.</p> |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA | |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO | |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA | Consultar a Ficha de Segurança do produto. |
| GARANTIAS | |
| NOTA | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. |
| <p>Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 118 17.1 25-01-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p> | |