



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 391 16.4

Tinta aquosa mate, 2 em 1, para gesso cartonado

Viplad

V44

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa mate 2 em 1 que funciona simultaneamente como primário e acabamento. A sua formulação é baseada numa dispersão copolímera estireno acrílica, destinada à pintura de paredes e tectos interiores de gesso cartonado.
UTILIZAÇÃO	Para aplicação directa sobre paredes e tectos interiores de gesso cartonado, em pinturas novas, permitindo o disfarce das emendas nas zonas das juntas entre placas. Pode também ser aplicado em repinturas.
PROPRIEDADES	Óptima cobertura Fácil de aplicar Anti-fungos e anti-humidade
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Total Brilho especular : inferior a 4 UB com ângulo de incidência de 85° Densidade : 1,52 +/- 0,03 Viscosidade : 90 - 96 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação : Não inflamável Teor de sólidos : 61 +/- 1% COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície de gesso cartonado a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Aplicar a massa Aguaplast Universal Pro , que permite fazer o enchimento e barramento das placas (abrange os 4 níveis de qualidade, Q1 a Q4, dispensando a utilização de cinta nas juntas - Classificação Tipo 4B segundo EN 13963). Deve ainda ser realizada uma lixagem geral da massa, seguida de uma aspiração geral, de modo a libertar as poeiras do substrato. Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima . Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se a massa Aguaplast Fibra . A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal , (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo, trincha ou pistola.

	Diluição e nº de demãos: Aplicar pelo menos duas demãos, tal e qual o produto é fornecido. Em alguns casos poderá diluir-se o produto até 15%*. No caso da pintura de gesso cartonado e por forma a conseguir um bom disfarce na zona das juntas, deve ter-se especial cuidado na operação de espalhamento da tinta. Tempo de secagem: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	11 - 15 m ² /L/demão, dependendo das condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Se existir acumulação de fungos na superfície a repintar, deve proceder-se a uma limpeza com água e lixívia , lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X). Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas. Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C. * Temperaturas elevadas podem conduzir à secagem demasiado rápida da tinta , podendo originar acabamentos manchados nas zonas de sobreposição. Para minimizar este efeito, podem ser praticadas diluições com água até 15%, de modo a retardar a secagem. No entanto, as diluições podem afectar a opacidade do sistema. Em aplicações com pistola, obtêm-se rendimentos inferiores ao acima indicado, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC 391 16.4 09-11-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	