

## Purpurinas prateadas para paredes e madeiras MagicEffects Glitter

177-0200

DESCRIÇÃO	Verniz acrílico brilhante com partículas de purpurina prateada, que se iluminam pela acção da luz conferindo um efeito de glamour às áreas decoradas.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes e madeiras interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Efeito decorativo purpurina prateado Secagem rápida Hidrofugante Inodoro
COR(ES)	Incolor com partículas prateadas
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Brilhante Densidade: $1.05 \pm 0.03$ Viscosidade: 50 - 60 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém, no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.  Paredes Tratando-se de um verniz transparente, escolher o esquema de pintura adequado com a cor de fundo pretendida.  Madeiras <u>Directo à Madeira:</u> Madeiras novas: Limpeza - Desengordurar com Robbilava (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem, no sentido do veio da madeira, com lixa de grão P120/150, removendo o pó de seguida. Madeiras envernizadas: Dependendo do estado do verniz lixar ou decapar de modo a obter uma superfície lisa e uniforme. <u>Para madeira com efeito colorido:</u> Aplicar previamente o protetor decorativo Transcolor Aqua (101-XXXX) no seu tom preferido.
APLICAÇÃO	Mexa muito bem o produto com uma espátula de modo a envolver bem as purpurinas no verniz. Não agitar a embalagem. Nota: Durante a aplicação deve ir mexendo frequentemente de modo a manter as partículas distribuídas homogeneamente. Ferramentas: Rolo ou trincha. Diluição e nº de demãos: 1 a 2 demãos, tal e qual o produto é fornecido, conforme o efeito que desejar (com mais ou menos purpurinas). <b>Tempo de secagem:</b> 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.  Lavagem da Ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	10 - 14 m <sup>2</sup> /L/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.

PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25L, 0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Em madeiras extremamente duras e/ou que contenham compostos oleosos (ex: Ipê, Cumaru, Teca, etc.), deverá ser efectuado um ensaio prévio de adesão/penetração numa pequena área-teste.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	
Informação Técnico - Comercial : CC 442 18.1 11/02/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	