

Para madeiras no interior
TAPA POROS AQUOSO

020-0040

DESCRIÇÃO	Produto aquoso formulado com base em resinas acrílicas, com excelentes propriedades de enchimento de poros e regularização da absorção da superfície.
UTILIZAÇÃO	Recomendado para a preparação de todos os tipos de madeiras em interiores para posterior envernizamento, quando se pretende um acabamento com poro fechado.
PROPRIEDADES	Regulariza a absorção da superfície Fácil de lixar Secagem rápida Boa capacidade de enchimento Fácil de aplicar e sem cheiro
COR(ES)	Cor: Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto: Leitoso Densidade: 1,02 ± 0,03. Viscosidade: 75 - 80 KU / 25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para o produto (cat.A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava Universal (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com Lixa de Grão 150 (005-0008) ou mais fina. Recomendações especiais: O Tapa Poros Aquoso deve ser sempre aplicado directamente à madeira. A superfície a envernizar deve estar bem seca, limpa e apresentar uma temperatura entre 10°C (mín.) e 35°C (máx). Lixar sempre no sentido do veio da madeira e remover o pó formado.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou pistola. Diluição e n.º de demãos: <u>Trincha:</u> diluir com água, até máximo de 5% em volume. <u>Pistola:</u> diluir com água, até máximo de 20% em volume. O n.º de demãos a aplicar, varia consoante o grau de porosidade da madeira que se pretende obter. Tempo de secagem: <u>Ao tacto:</u> 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperatura da ordem dos 20°C. <u>Para demãos seguintes:</u> 4 a 6 horas, nas mesmas condições. <u>Para aplicação do acabamento:</u> 6 a 8 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	5 a 6 m ² /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Vernizes aquosos Robbialac indicados para madeiras e mobiliários, de poliuretano monocomponente, alquídicos ou oleoresinosos.
FORMATO(S)	0,75L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 35°C. Não aplicar com humidade ambiente superior a 75%. Entre demãos e antes da aplicação do verniz, deverá efectuar-se uma lixagem com lixa fina.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 272 17.1

23/06/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES