



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 108 17.1

Tinta Texturada Fina para Exterior e Interior
VIPCRIL TEX
V52-

DESCRIÇÃO	Tinta texturada, de aspecto areado fino, baseada numa dispersão aquosa 100% acrílica e pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas. É recomendada para a protecção e decoração do reboco, cimento, betão, etc. no exterior. No interior, confere um excelente acabamento decorativo, graças ao seu aspecto areado fino. Não requer uma preparação tão cuidada da parede como as tintas lisas convencionais.
PROPRIEDADES	Excelente acabamento decorativo Aspecto areado fino Boa aderência e enchimento
COR(ES)	Branco, cores claras e médias conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1,49 +/- 0,05 Viscosidade: 130 - 132 KU/25C°. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Teor de sólidos: 51 +/- 2% Permeabilidade ao Vapor de Água (sem primário): Classe II - Média, sd = 0.34 m, segundo a norma NP EN ISO 7783-2 : 2001. Permeabilidade à água líquida: Classe W3 - Baixa Reacção ao Fogo: A2-s1 d0, de acordo com a EN 13501-1. Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caição, a cal deverá ser totalmente eliminada. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima <u>no interior</u> , ou a Aguaplast Rapid Fassade e/ou a Universal Fassade <u>no exterior</u> . Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas Aguaplast Fibra para paredes lisas ou Aguaplast Flex Fill para paredes com textura. A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal , (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo ou trincha e escova. Diluição e nº de demãos: Para a preparação da superfície, aplicar à escova ou rolo a tinta diluída até cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar 1 a 2 demãos, a rolo, sem diluição. Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem

	<p>dos 20°C. Para demãos seguintes: 4 a 6 horas nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	5 a 6 m ² /Litro/Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X).</p> <p>Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência de desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 108 17.1 04-01-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	