



SITE: [www.tintasrobialac.pt](http://www.tintasrobialac.pt) | E-MAIL: [robialac@robialac.pt](mailto:robialac@robialac.pt) | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIERO 008 15.1

Revestimento contínuo, pigmentado, de alta qualidade. Aspecto talochado  
Visolplast VLB-1S

106 VLB 1-S

DESCRIÇÃO	Produto baseado em resinas sintéticas em solução aquosa, cargas seleccionadas e calibradas e pigmentos de alta qualidade.
UTILIZAÇÃO	Em superfícies exteriores, sobre reboco, betão, painéis pré-fabricados, estuque, etc. É utilizado como acabamento do sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior - Cappotto.
PROPRIEDADES	Aspecto talochado Extra Fino (1-S) e Fino (1,2-S). Grande resistência aos choques e abrasão. Boas características de impermeabilidade à água e permeabilidade ao vapor de água. Muito boa durabilidade exterior.
COR(ES)	Branco e centenas de cores, disponíveis através do Sistema de Tintagem VIERO (bases Branca e Neutra). Consultar catálogo de cores próprio.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Densidade:</b> 1,75 +/- 0,05 <b>Consistência:</b> Pasta densa <b>Secagem:</b> 8 a 24h, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C <b>Tipo disponível:</b> Extra Fino = 1mm <b>COV's:</b> Valor limite UE para este produto (subcat A/c): 40g/l (2010). Este produto contém no máx. 40g/l /COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b><u>Pintura de raiz:</u></b> A superfície deve estar seca (nível de humidade < 16%), desengordurada, limpa e aderente, com o fim de suportar a carga do produto acabado; sempre que existam dúvidas sobre a consistência da superfície, é aconselhável a utilização do PRYMER SE; sobre <b>reboco de argamassa novo</b> , aplicar 1 demão do Prymer ACQ, diluído 1:5 com água; sobre <b>substratos lisos em geral</b> , aplicar 1 demão do Prymer ACQ; sobre <b>substratos pulverulentos, absorventes ou degradados</b> , aplicar 1 demão do Prymer ACQ ou do Prymer SE, após eliminação prévia de todas as partes não estáveis, seguida de reparação adequada.  <b><u>Cappotto:</u></b> A preparação do substrato deve ter em consideração as várias etapas do sistema, designadamente: <b>1) Preparação da superfície</b> - verificar a planeza do suporte, se existem zonas ocas e soltas, produtos não aderentes, fissuras > 1mm e avaliar as condições gerais do suporte, nomeadamente no que concerne à existência de fungos, algas ou outros contaminantes. <b>2) Aplicação e colagem das placas de isolamento</b> - aplicar o Adesan por colagem contínua, por pontos (no mínimo, 8 por placa) ou por cordão perimetral descontinuo, com 2 ou 3 pontos ao centro, garantindo uma área de colagem > 40%; aplicar as placas na parede da base para o topo, contrafiadas; controlar a planimetria. <b>3) Fixação mecânica</b> - após o nivelamento das placas, sempre que o suporte não apresente condições para garantir uma colagem adequada. <b>4) Aplicação da cantoneira de arestas e do barramento delgado armado</b> - rebaixar o isolante na zona da aresta e aplicar a cantoneira com o Adesan, garantindo o seu aprumo. Espalhar o Adesan, introduzir a rede na argamassa ainda fresca, sobrepondo-a nas emendas (10 cm, pelo menos) e após secagem, aplicar uma 2ª camada fina do Adesan, para uniformização da superfície. <b>5) Aplicação do primário</b> - após secagem, aplicar 1 demão do prymer ACQ diluído 1:5 com água. Por contribuir para a opacidade do sistema, este primário poderá ser substituído, nalgumas situações, pelo primário PGM

**Nota importante:** As informações aqui indicadas não dispensam a consulta das informações técnicas existentes e específicas para o sistema Cappotto, em conformidade com a Aprovação Técnica Europeia, ATE (ETA), assim como a análise cuidada da situação em causa.

**APLICAÇÃO**

**Técnicas de Aplicação:**

**Com talocha:**

1. Espalhar uma camada de VISOLPLAST VLB com uma talocha inox. A espessura da camada deverá ser igual à espessura dos grãos contidos no produto.
2. Repassar a talocha do lado cortante para remover eventual excesso de produto.
3. Deixar o produto secar um pouco e depois repassar com a talocha de plástico em movimentos rotativos, para tornar compacto e uniforme o revestimento.

**Por projecção:**

É também possível aplicar o produto usando uma pistola spray (o nosso Tipo RDZ, com um bico apropriado ao tamanho do grão do produto a aplicar, 6 ou 8 mm, e uma pressão de ar de 2 a 2,5 Atm.

**RENDIMENTO**

1,8 a 2 Kg/m<sup>2</sup>

A quantidade real necessária dependerá das condições do suporte e do aspecto pretendido.

**PRODUTOS PARA ACABAMENTO**

**FORMATO(S)**

25 Kgs

**PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM**

36 meses.

Conservar o produto na embalagem original, a temperaturas não inferiores a 0°C, ao abrigo da luz solar directa e com as tampas das embalagens bem fechadas.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Não é aconselhável aplicar o produto quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando a humidade relativa do ar for superior a 80%, quando estiver a chover ou se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação, quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco e quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

- Aconselha-se uma boa protecção das áreas de trabalho aos agentes climáticos, com utilização de cobertura de andaime de elevada eficácia, de acordo com as Normas de aplicação de materiais no exterior.

- Deve misturar-se bem o produto antes da sua utilização.

As grandes superfícies que não podem ser acabadas com uma só aplicação, devem ser divididas em pequenas áreas a trabalhar, utilizando fita adesiva. A fita adesiva deve ser retirada com o produto ainda húmido. Os limites da área tratada ou pontos em que ela confina com outras partes da construção, têm que estar adequadamente protegidos, por ex<sup>o</sup> com rufos, cornijas ou outros elementos de construção adequados.

- Não é aconselhável a aplicação de cores escuras (com coeficiente de absorção solar  $c > 0.7$ ) no sistema Cappotto. Ao absorverem energia, estas cores fazem com que a superfície aqueça. Devido à natureza do sistema, a temperatura mantém-se elevada por longos períodos de tempo; esta situação potencia menor durabilidade, na medida em que pode ocorrer destruição do pigmento e do próprio ligante.

- Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou repintar, deve proceder-se a uma escovagem, seguida de uma lavagem com máquina de pressão (pressão controlada para não danificar o acabamento) e aplicar o Desinfetante Aquoso. Para reforçar a protecção, é aconselhável proceder a uma repintura com Vieroquartz AG ou AquaRepel, em branco ou cores de acordo com nota anterior.

- Manutenção do Sistema : A manutenção do sistema Cappotto passa pela avaliação regular do estado do acabamento e das estruturas associadas (análise periódica), sendo recomendável uma actuação rápida e adequada a cada uma das patologias que possam existir, de modo a evitar a evolução das mesmas. Desta forma, consegue-se prolongar a funcionalidade do sistema quer do ponto de vista estético, quer de protecção intrínseca, associada aos benefícios térmicos que o mesmo confere aos edifícios.

- O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por

operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do Produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIERO 008 15.1

02-02-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES