

Acabamento Dourado para Interior  
**SYLURE OURO**  
035-0066

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO                             | Acabamento dourado, baseado em resina sintética e pigmentada com purpurina.  |
| UTILIZAÇÃO                            | Em molduras, frisos e outros apontamentos decorativos em mobiliário ou objectos de decoração de madeira ou metal, devidamente preparados, somente em interiores.   |
| PROPRIEDADES                          | Excelente efeito decorativo<br>Boa retenção da cor<br>Boa resistência à oxidação<br>Pode ser aplicado sobre superfícies já pintadas com acabamentos sintéticos.  |
| COR(ES)                               | Ouro.  |
| CARACTERÍSTICA(S)<br>FÍSICA(S)        | Brilho: Semi-Brilho<br>Densidade: 1.23 +/- 0,02<br>Viscosidade: 15 s/FC4/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.<br>Ponto de inflamação: 23 - 61°C  |
| PREPARAÇÃO<br>DO SUBSTRATO            | As superfícies a pintar devem estar bem secas e limpas de gorduras, óxidos, poeiras ou outras impurezas.<br><br>Em madeiras: Recomenda-se efectuar a limpeza e desgorduramento da madeira com Robbilava Universal (909-000X).<br><br>Em metais: É necessário efectuar a limpeza e desgorduramento com Diluente Sintético (927-000X).<br><br>No caso de situações de repintura, a pintura antiga deverá encontrar-se em bom estado, caso contrário será necessário remove-la. Em caso de dúvida quanto à compatibilidade deste esmalte com a pintura antiga, aconselha-se a realização uma pequena área de teste. |
| APLICAÇÃO                             | Ferramentas: Trincha ou pistola.<br>Diluição e nº de demãos: 2 demãos tal qual o produto é fornecido.<br>Tempo de secagem:<br>Ao tacto: 1 hora, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.<br>Para demãos seguintes: 4 horas, nas mesmas condições<br>Para utilização / manuseamento: 2 horas, nas mesmas condições.<br>Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluente Sintético (927-000X).   |
| RENDIMENTO                            | 10 m <sup>2</sup> /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.  |
| PRODUTOS PARA<br>ACABAMENTO           |  |
| FORMATO(S)                            | 0,25L  |
| PERÍODO ACONSELHADO<br>DE ARMAZENAGEM | 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES                    | Não deve ser repintado com Verniz para Metais e Pedras (040-0020).<br><br>O acabamento dourado do produto é conferido por um pigmento metálico especial, o qual, por fricção poderá "sujar" as mãos após secagem. Devido a este efeito, as superfícies   |

pintadas com o Sylure Ouro, não deverão ser sujeitas a esfrega/desgaste.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 045 16.2

12-09-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES