

Verniz Poliuretano para Soalhos de Madeira SOALHOS ALTA-RESISTÊNCIA

040-0012

DESCRIÇÃO	Verniz de poliuretanos, de alto-brilho, que em presença de humidade atmosférica secam e endurecem.
UTILIZAÇÃO	No interior, sobre soalhos de madeira para a protecção e decoração dos mesmos.
PROPRIEDADES	Superior poder enchedor, ajudando que os soalhos não se risquem tão facilmente. Excelente resistência química, facilitando a remoção de manchas. Resiste ao desgaste por criar uma camada dura e espessa.
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Alto-Brilho Densidade: 0,99 +/- 0,02 Viscosidade: 60 +/- 10 s/FC4/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 499 g/l COV.*
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava, 909-000X. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão P120/150. Recomendações especiais: O pavimento a envernizar deve estar bem seco e limpo de gorduras, poeira ou outras impurezas.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha. Diluição e nº de demãos: 3 demãos tal qual o produto é fornecido. Lixar ligeiramente entre demãos, com lixa de grão P150 ou mais fino. Tempo de secagem: Ao tacto: 2 horas. Para demãos seguintes: 24 horas. Para utilização: Mínimo 24 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem do 20°C. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava, 909-000X, ou Diluente Celuloso, 927-003X
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Preparação do soalho: Caso se pretenda proceder à coloração do soalho, podem utilizar-se antes da aplicação deste verniz, as Velaturas Aquosas, 028-000X, segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC. Instruções para o envernizamento: O pavimento não deve ser pisado antes de decorridas 24 horas sobre a conclusão do trabalho. A circulação normal não deve ser restabelecida antes de 2 dias. Se a área envernizada for de muito movimento ou sujeita a forte desgaste, deverá ser efectuada uma manutenção mais frequente. Os soalhos protegidos com este verniz são laváveis com água. Caso haja necessidade de proceder à diluição do produto, deverá ser utilizado o Diluente Celuloso, 927-003X.

Manutenção do soalho: Para manter os soalhos envernizados nas melhores condições e garantir a sua beleza natural durante muito mais tempo, sugere-se a Gama de Manutenção de Soalhos Robbialac: Limpa Parquets, 013-0170, e Abrihantador de Parquets, 013-0171, que deverão ser aplicados segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC:

* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar". Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 047 15.2

30-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES