



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 139 17.1

Subcapa Sintética para Interior e Exterior

SUBCAPA

V34-

DESCRIÇÃO	Produto de preparação intermédio, baseado em resinas alquídicas e pigmentos rigorosamente seleccionados.
UTILIZAÇÃO	Como subcapa, para uso no interior e no exterior, sobre superfícies de madeira ou metal devidamente preparadas.
PROPRIEDADES	Confere opacidade, aumentando o rendimento do acabamento Bom poder de enchimento Boa lixagem Ótima aderência
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.35 ± 0.03 Viscosidade: 85 - 90 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máximo 299 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raiz MADEIRA Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com CupriVip (V13-030X), deixando secar durante 4 dias. Antes de proceder à aplicação do primário, lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação. Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar um betume acrílico que deverá ser devidamente lixado com lixa fina. SUPERFÍCIES METÁLICAS É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem (928-001X) Metais ferrosos: Após a remoção da ferrugem e a operação de limpeza e desengorduramento, aplicar o Primário S/R (V21-020X). Metais não ferrosos: Após a operação de limpeza e desengorduramento, aplicar um primário de adesão adequado. Repintura Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com Robbilava Universal (909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo ou trincha. Diluição e nº de demãos: Uma demão diluída até 5%, em volume com Diluyente Sintético (927-000X). Tempo de secagem: Ao tacto: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 24 horas, nas mesmas condições. Para utilização/manuseamento: 4 a 6 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluyente Sintético (927-000X).

RENDIMENTO	10 a 12 m ² /Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,75L e 4L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 139 17.1 25-01-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	