

Verniz Enchedor Aquoso para Madeira PROMOTOR DE ENCHIMENTO

050-0011

DESCRIÇÃO	Verniz enchedor aquoso, baseado numa emulsão acrílica, com muito boas propriedades de enchimento e de muito fácil lixagem.
UTILIZAÇÃO	Como primeira demão antes de envernizar todo o tipo de superfícies madeiras, e cortiça no interior: mobiliários, soalhos ou outros elementos construtivos (portas, janelas, rodapés, aduelas, etc), facilitando a lixagem e promovendo um melhor acabamento do verniz.
PROPRIEDADES	Elevado poder enchedor para um acabamento mais bonito e duradouro Lixagem Fácil Secagem Rápida
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: $1,02 \pm 0,03$ (a) Viscosidade: 22 – 28 s/ISO6/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: > 100°C (a) COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 139 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava Universal (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com Lixa de Grão 150 (005-0008) ou mais fina. Lixar sempre no sentido do veio da madeira e remover o pó formado. Recomendações especiais: A superfície a envernizar deve estar bem seca e isenta de gorduras, poeiras, ceras ou outras impurezas.
APLICAÇÃO	Ferramenta: Trincha Diluição e nº de demãos: 1 a 2 demãos, tal qual o produto é fornecido, lixando previamente com Lixa de Grão 150 (005-0008) ou mais fina. Tempo de secagem: <u>Ao tacto:</u> 30 minutos, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. <u>Para demãos seguintes:</u> 3 a 4 horas, nas mesmas condições. <u>Para aplicação do acabamento:</u> 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	<u>Vernizes Aquosos</u> Soalhos Secagem-Rápida Mate (050-0021) Soalhos Secagem-Rápida Brilhante (050-0022) Varnex Aquoso Alta-Durabilidade (050-0033)
FORMATO(S)	0,75L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Preparação do soalho: Caso se pretenda proceder à coloração do soalho, podem utilizar-se antes da aplicação deste selante, as Velaturas Aquosas (028-000X), segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC. Entre demãos e antes da aplicação do verniz, deverá efectuar-se uma lixagem com lixa fina. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros

produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 231 17.2

23/06/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES