

Para Interior e Exterior

**PRIMÁRIO OPACIFICANTE STIC**

020-0211

DESCRIÇÃO	Primário aquoso opacificante, baseado numa dispersão de resina estireno acrílica.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, sobre paredes de estuque, reboco, etc, ou já revestidas com tintas convencionais antigas.
PROPRIEDADES	Produto económico.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.27 +/- 0.03 Viscosidade: 65 - 70 KU/25 °C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas Aguaplast adequadas à situação em causa.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo. Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 demão diluída até 10% com água e uma 2ª demão diluída até 5%. Tempo de secagem: 1 a 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C. Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	Cerca de 8 a 10 m <sup>2</sup> /Litro, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas de base aquosa.
FORMATO(S)	5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação do primário, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>Após a aplicação do primário, se for necessário efectuar a reparação da parede com massas, deverá aplicar-se nova demão nas zonas reparadas, previamente à aplicação do acabamento.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

