



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 420 17.1

HAMMERITE RADIADORES

042-0701

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Esmalte para aplicação em radiadores. |
| UTILIZAÇÃO | Especialmente indicado para aplicação em aparelhos de aquecimento a óleo, electricidade, central e respectivas tubagens. Não é recomendada a aplicação em radiadores de outra natureza. |
| PROPRIEDADES | Resistente ao calor Secagem rápida Resiste ao amarelecimento Mantém a cor original |
| COR(ES) | Branco |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Alto Brilho Ponto de Inflamação: -18°C |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | <p>Certifique-se de que o radiador está desligado e que as superfícies a esmaltar estão frias antes e durante a preparação, bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas.</p> <p>Repintura É necessário proceder à remoção de toda a ferrugem solta ou restos de tinta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa. Fazer o despolimento da tinta antiga com uma lixa fina, de seguida, desengordurar com o Limpeza & Diluição para Hammerite (018-0011).</p> <p>Em caso de dúvida, recomenda-se efectuar uma pequena área teste para avaliar a compatibilidade com a pintura antiga. Aplica-se o esmalte Hammerite e aguarda-se uma hora. A compatibilidade verifica-se ao fim de uma hora, observando-se se existe ou não alguma reacção entre o esmalte Hammerite e a pintura antiga. Caso haja reacção, deve-se efectuar a decapagem de toda a pintura antiga antes de proceder-se como na pintura de raiz.</p> |
| APLICAÇÃO | <p>Certifique-se de que a superfície está fria antes e durante a aplicação e proteja a área envolvente.</p> <p>Antes de utilizar o aerossol, este deve estar à temperatura ambiente durante 2 horas e a embalagem deve ser agitada vigorosamente num movimento vertical, durante três minutos após se ouvir a bola no interior.</p> <p>Nº demãos: 3 a 4 demãos ligeiras a uma distância de aproximadamente 15cm.</p> <p>Tempo de secagem: Ao tacto: 30 minutos Para demãos seguintes: 30 minutos Para utilização/manuseamento: 24 horas</p> |
| RENDIMENTO | 1 m ² /Litro |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 0,4L (Spray) |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | Para evitar o entupimento do aerossol, inverta e accione o spray durante dois segundos |

entre demãos e no fim da aplicação
Na primeira utilização do radiador aumentar a temperatura gradualmente.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 420 17.1
09/10/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES