

Para Interior e Exterior
PRIMÁRIO ANTI-SALITRE
 020-0401

DESCRIÇÃO	Primário epoxidico de base aquosa (2 componentes), dotado de excelentes propriedades de adesão, para paredes sujeitas a migração da humidade.
UTILIZAÇÃO	Como primário selante de humidade e conseqüente crescimento de bolores, em interiores e exteriores, para evitar ou retardar o aparecimento de salitre, conforme a menor ou maior salinidade dos substratos.
PROPRIEDADES	Excelente adesão em superfícies secas Fácil preparação Mantém a adesão nas paredes sujeitas à migração de humidade
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Partículas em desagregação devem ser completamente removidas. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas Aguaplast adequadas à situação em causa.
APLICAÇÃO	Ferramenta: Trincha. Diluição e nº de demãos: 2 demãos, tal qual o produto é fornecido (após a catalisação). Logo que a 1ª demão esteja seca ao tacto, preparar a mistura para a 2ª demão e aplicar. Remover imediatamente todos os salpicos com água e detergente. Tempo de secagem: 1 hora Em profundidade: 24 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C Tempo para aplicação do acabamento: 1 a 5 dias, nas mesmas condições. Lavagem das ferramentas: Com água e detergente, logo após o uso.
RENDIMENTO	1ª demão: 4,5 a 7,5 m ² /Litro. 2ª demão: 10 m ² /Litro.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas de base aquosa adequadas para a área a pintar.
FORMATO(S)	1L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, desde que as embalagens dos 2 componentes se encontrem fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não usar com temperaturas inferiores a 10°C. O tempo de vida útil da mistura é de 1 hora, para temperaturas da ordem dos 25°C; não misturar mais do que a quantidade necessária para aplicar numa hora. O produto não é adequado para paredes sujeitas a humidade causada pela condensação. O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	1:1 em volume. Agitar bem os 2 componentes num recipiente limpo, até se obter uma cor uniforme.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do Produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC 101 16.1 14-09-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	