

Para Interior e Exterior
SUBCAPA UNIVERSAL

034-

DESCRIÇÃO	Subcapa de primeira qualidade, baseada em resinas alquídicas e pigmentada com dióxido de titânio, pigmentos corados e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Como subcapa, para uso no interior e no exterior, sobre superfícies de madeira ou metal devidamente preparadas. Pode ser utilizada como acabamento fosco de aspecto agradável, em interiores.
PROPRIEDADES	Confere excelente lacagem e opacidade Bom poder de enchimento Boa lixagem
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.35 ± 0.03 (a) Viscosidade: 85 - 90 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação: 23 - 61°C Qualidade do Ar Interior: A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.MC.05/15) COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 299 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz MADEIRA</p> <p>Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador para Madeiras Cuprinol (030-0004), deixando secar durante 4 dias. Antes de proceder à aplicação do primário, lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa operação. Caso seja necessário nivelar a madeira, aplicar o Betume Acrílico (020-1001) que deverá ser devidamente lixado com lixa fina.</p> <p>SUPERFÍCIES METÁLICAS</p> <p>É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem (928-001X) Metais ferrosos: Após a remoção da ferrugem e a operação de limpeza e desgorduramento, aplicar o Primário Robbifer de Secagem Rápida (021-028X) ou o Primário Primalac (020-011X). Metais não ferrosos: Após a operação de limpeza e desgorduramento, aplicar o Primário Todo-Terreno (021-030X) ou o Primário Primalac (020-011X).</p> <p>Repintura</p> <p>Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com Robbilava Universal (909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário.</p>
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo de esmalte ou trincha. Diluição e nº de demãos: Uma demão diluída até 5%, em volume com Diluente Sintético (927-000X).

	<p>Tempo de secagem Ao tacto: 2 horas. Para demãos seguintes: 24 horas. Para utilização/manuseamento: 4 a 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluente Sintético (927-000X).</p>
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /Litro, dependendo da absorção e tipo de substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,25L, 0,75L e 4L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	(a) - Valores do branco.
	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 019 16.1 09-01-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	