

Tinta Aquosa Mate para Paredes e Tectos

BRANCO PLUS

081-0301

DESCRIÇÃO	BRANCO PLUS é uma tinta aquosa de acabamento mate profundo que alia um excelente aspecto decorativo à protecção das agressões do dia-a-dia. As suas propriedades especiais ajudam a prevenir o aparecimento de fungos e humidade contribuindo para um ambiente interior mais saudável. Branco Plus permite obter uma variedade de cores claras a partir do Branco, que vão iluminar e dar vida aos seus espaços.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes e tectos no interior, em pinturas novas ou repinturas.
PROPRIEDADES	Resistente à lavagem Anti-fungos e anti-humidade Elevada durabilidade Branco tintável
COR(ES)	Branco e cores claras conforme catálogos, afináveis a partir do branco através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Total Brilho especular: inferior a 2 UB com ângulo de incidência de 85° Densidade: $1,46 \pm 0,03$ Viscosidade: 103 - 107 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 15 g/l COV. Qualidade do ar interior: A+, segundo a regulamentação Francesa.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa.</p> <p>Isolamento: Recomenda-se a aplicação do Primário Plastron Aquoso Anti-Fungos e Algas e Anti-Alcalino (020-0200).</p> <p>Selagem: Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme, aconselha-se a aplicação do Primário Promotor de Opacidade Selastuc (020-0260).</p> <p>Repinturas</p> <p>Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet fina, é recomendável para disfarçar pequenas irregularidades.</p> <p>Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima.</p> <p>Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se a massa Aguaplast Fibra.</p> <p>A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal, (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água.</p> <p>No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.</p>

APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo ou trincha.</p> <p>Diluição e nº demãos: O produto é fornecido pronto a usar. A 1ª demão pode, no entanto, ser diluída até 5% de água, conforme a natureza da parede; a 2ª demão deve ser aplicada sem qualquer diluição.</p> <p>Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas de ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 3 horas, nas mesmas condições.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	10 - 15 m ² /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L, 5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Se existir acumulação de fungos na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma limpeza com água e lixívia, lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X).</p> <p>Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança do Produto.
GARANTIAS	
NOTA	
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 415 17.1</p> <p>24/05/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	