

Interior e Exterior

ROBBIFER SECAGEM RÁPIDA

021-0284 Óxido de Ferro 021-0285 Cinzento

DESCRIÇÃO	Primário alquídico de secagem rápida.
UTILIZAÇÃO	No interior e no exterior, sobre superfícies de metal ferroso em ambientes moderadamente agressivos, como primário anticorrosivo.
PROPRIEDADES	Elevada protecção anti-corrosiva Confere boa opacidade Excelente aderência Secagem rápida
COR(ES)	Óxido de Ferro e Cinzento.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.46 ± 0.03 Viscosidade: 40 - 50s/ISO6/25 °C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: 23 - 61 °C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 499 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raiz É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação do primário. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem (928-001X). Aconselha-se a aplicação de 2 demãos de primário, para melhor protecção anticorrosiva, quando o substrato for ferro e seu recobrimento a muito curto prazo com subcapa e esmalte. Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. Em caso pintura antiga em bom estado, após a limpeza com Diluente Sintético Secagem Rápida (927-001X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, é necessário lavar, deixar secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo ou Trincha. Diluição e nº de demãos: 2 demãos, diluídas até 5%, em volume com Diluente Sintético Secagem Rápida (927-001X). Tempo de secagem: Ao tacto: 10 minutos, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C. Para demãos seguintes: 1 - 2 horas, nas mesmas condições. Para utilização / manuseamento: 1 - 2 horas, nas mesmas condições. Tempo para aplicação do Acabamento: 1 - 2 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com Diluente Sintético Secagem Rápida (927-001X).
RENDIMENTO	10 - 12 m ² /Litro/Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas Robbialac, S.A.
FORMATO(S)	0,75L e 4L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e

seco), ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 121 17.1

11-01-2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES