

# Kerabuild Ghiaia

**Brita com curva granulométrica 6 – 10 mm para a preparação de argamassas e microbetões fluidos e autocompactáveis com retracção compensada.**

O Kerabuild Ghiaia é uma brita lavada e seleccionada com curva granulométrica, em conformidade com a EN 12620, adequada para a preparação de argamassas e microbetões fluidos e autocompactáveis, em conformidade com a EN 1504-3 de classe R4.



## PLUS PRODUTO

- Optimiza a curva granulométrica da argamassa em função da espessura de aplicação
- Excelente capacidade de mistura, sem posterior necessidade de água
- Óptima aderência aos ligantes hidráulicos

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

### Destinos de utilização

Brita fina lavada e seleccionada em curva granulométrica de 6 a 10 mm, adequada para a preparação de argamassas e microbetões fluidos e autocompactáveis com retracção compensada, em conformidade com os requisitos exigidos pela Norma EN 1504-3 da Classe R4. Para aplicações que prevêm espessuras de aplicação de consideráveis, adicionar o Kerabuild Ghiaia 6 – 10 na proporção de cerca de 30% sobre o peso da argamassa da linha GeoLite®.

## DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	brita fina lavada
Conservação	ilimitada
Embalagem	sacos 25 kg
Granulometria/Dimensão de grão	6 – 10 mm
Massa volúmica do grão (Mg/m³)	2,65
Qualidade das poeiras/Teor de finos	f1,5
Teor de conchas	ausente
Teor de cloretos (%)	< 0,01
Teor de sulfatos solúveis em ácido	AS <sub>0,2</sub>
Teor total de enxofre (%)	< 1
Teor de húmus	ausente
Absorção de água	1,2 WA
Durabilidade à reacção álcalis-silicas	não reactivo
	UNI 8520

## ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- respeitar as dosagens aconselhadas
- misturar até se obter uma mistura homogénea
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Agosto de 2017 (ref. GBR Data Report – 09.17); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.  
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97  
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal  
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92  
info@kerakoll.pt - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)