



SITE: [www.tintasrobialac.pt](http://www.tintasrobialac.pt) | E-MAIL: [robialac@robialac.pt](mailto:robialac@robialac.pt) | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 110 16.2

Tinta Texturada para Exterior e Interior  
TexturVip  
V28-0001

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO                      | Tinta texturada baseada em copolímeros vinílicos e pigmentada com dióxido de titânio rutilo, cargas inertes e sílicas de granulometria controlada.   |
| UTILIZAÇÃO                     | Sobre paredes exteriores e interiores, em pinturas novas e repinturas.   |
| PROPRIEDADES                   | Disfarça as imperfeições do substrato, dada a alta espessura do filme e o seu acabamento texturado.<br>Fácil de aplicar<br>Boa resistência ao tempo<br>É recomendada para o revestimento de paredes, sobre rosconi ou reboco desempenado. Substitui com vantagem os sistemas convencionais, pois não requer uma preparação tão cuidadosa da parede.  |
| COR(ES)                        | <b>Branco e cores claras</b> conforme catálogos, afináveis a partir do Branco, através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.   |
| CARACTERÍSTICA(S)<br>FÍSICA(S) | <b>Brilho:</b> Mate<br><b>Densidade:</b> 1,70 +/- 0,05<br><b>Viscosidade:</b> 8.500 - 11.500 cps / Brookfield HB, f4, V60, T25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.<br><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável<br><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.   |
| PREPARAÇÃO<br>DO SUBSTRATO     | <b>Pintura de raiz</b><br>A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas <b>Aguaplast</b> adequadas à situação em causa.<br><br><b>Repinturas</b><br>Deve primeiramente assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente, para o que será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.<br><br>Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas <b>Aguaplast Standard</b> e/ou a <b>Aguaplast Standard Cima</b> <u>no interior</u> , ou a <b>Aguaplast Rapid Fassade</b> e/ou a <b>Universal Fassade</b> <u>no exterior</u> .<br><br>Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas <b>Aguaplast Fibra</b> para paredes lisas ou <b>Aguaplast Flex Fill</b> para paredes com textura.<br><br>A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com <b>Robbilava Universal</b> , (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água. |
| APLICAÇÃO                      | <b>Ferramentas:</b> Escova ou trincha e rolo rugo.<br><b>Diluição e nº de demãos:</b> Para a preparação da superfície, pode ser diluída até cerca de 20% de água; no acabamento, aplicar a tinta à viscosidade de fornecimento com escova própria, seguidamente picá-la com a mesma escova ou rolo rugo.<br><b>Tempo de secagem:</b><br>- Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.<br>- Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.<br><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água  |

|   |  |
|---|--|
| RENDIMENTO  | 1 a 1,5 m <sup>2</sup> /Litro, dependendo das condições de aplicação   |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO  |  |
| FORMATO(S)  | 5L e 15L   |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM  | 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES  | <p>Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do <b>Desinfectante Aquoso</b> (909-001X).</p> <p>Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o <b>Aditivo Anti Algas e Fungos</b> (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência de desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA   |  |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO  |  |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA   | Consultar a Ficha de Segurança do produto.   |
| GARANTIAS   |  |
| NOTA  | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.   |
| Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 110 16.2<br>15-07-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES |  |