



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 51 11.2

Para Interior
Tapa Poros Aquoso
V20-0500

DESCRIÇÃO	Produto baseado em resinas acrílicas, com muito boas propriedades de enchimento e de muito fácil lixagem, recomendado para todos os tipos de madeiras em interiores.
UTILIZAÇÃO	Para a preparação de madeiras, em interior, destinados ao envernizamento com vernizes de base aquosa, vernizes de poliuretano monocomponente e vernizes convencionais (alquídicos e oleoresinosos).
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Bom poder enchedor.* Fácil lixagem.* Secagem rápida.* Fácil aplicação.
COR(ES)	
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.02 ± 0.03 Viscosidade: 75 - 80 KU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Casos Normais: Lixagem - aconselha-se uma lixagem com lixa fina. Recomendações especiais - Este produto deve ser sempre aplicado directamente à madeira. A madeira a envernizar deve estar bem seca, limpa e apresentar uma temperatura entre 10°C (min.) e 35°C (máx.).
APLICAÇÃO	Ferramenta: Trincha ou pistola. Diluição e nº de demãos: Trincha: diluir com água, até máximo de 5% em volume. Pistola: diluir com água, até máximo de 20% em volume. O nº de demãos a aplicar, varia consoante o grau de porosidade da madeira que se pretende obter. Tempo de secagem: Ao tacto - 1 hora. Para demãos seguintes - 4 a 6 horas. Para aplicação do acabamento - 6 a 8 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	5 a 6 m ² / Litro / Demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Verniz Atlântis Cêra (V40-0001) e Verniz Atlântis (V40-0005).
FORMATO(S)	1 e 5 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 35°C. Não aplicar com humidade ambiente superior a 75%. Entre demãos e antes da aplicação do verniz, deverá efectuar-se uma lixagem com lixa fina.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 51 11.2

27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES