

Verniz Aquoso para Soalhos de Madeira e de Cortiça SOALHOS SECAGEM-RÁPIDA FOSCO

050-0021

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Verniz aquoso fosco baseado num copolímero de poliuretano. |
| UTILIZAÇÃO | Protecção e decoração de soalhos de madeira e cortiça, no interior. |
| PROPRIEDADES | Ajuda a que os seus soalhos não se risquem tão facilmente Confere um aspecto natural Fácil de aplicar Cria uma camada flexível para não estalar facilmente Excelente durabilidade Fácil de aplicar e sem cheiro |
| COR(ES) | Incolor |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Fosco Densidade: 1,05 +/- 0,03 (a) Viscosidade: 30 +/- 3 s/ISO6/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: > 100°C (a) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 139 g/l COV * |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Limpeza - Desengordurar com Robbilava, 909-000X. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão P120/150. Recomendações especiais: Os soalhos a envernizar devem estar bem secos e isentos de gorduras, poeiras ou outras impurezas. No caso de reenvernizamento é necessário garantir boa compatibilidade com o verniz existente, pelo que se aconselha um ensaio prévio de adesão numa pequena área - teste. |
| APLICAÇÃO | Ferramentas: Trincha Diluição e n.º de demãos: 3 demãos, tal qual o produto é fornecido, devendo as 2ª e 3ª demãos ser aplicadas sobre a demão anterior lixada com lixa de grão P150 ou mais fino. Tempo de secagem: Ao tacto: 30 minutos Para demãos seguintes: 3 horas Para utilização: Mínimo 24 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: Com água |
| RENDIMENTO | 10 m ² /litro/demão |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 0,75L e 4L |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 24 meses |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | Preparação do soalho: Caso se pretenda proceder à coloração do soalho, podem utilizar-se antes da aplicação deste verniz, as Velaturas Aquosas, 028-000X, segundo as indicações fornecida pela respectiva ITC. <u>Para obter um acabamento com superior poder enchedor</u> , recomenda-se, antes do envernizamento, a aplicação do Promotor de Enchimento, 050-0011, segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC. |

Instruções para o envernizamento: Antes de usar, mexa cuidadosamente o verniz com a ajuda de uma espátula. Não usar agitação mecânica, a qual poderá introduzir ar no verniz, provocando espumas na aplicação. Para a obtenção de um bom acabamento o verniz deve ser aplicado em três demãos intervaladas de cerca de 3 horas. Após secagem da 1ª demão, efectuar uma lixagem muito ligeira e aplicar de seguida a 2ª demão e o mesmo para a 3ª demão. O pavimento não deve ser pisado antes de decorridas 24 horas sobre a conclusão do trabalho. A circulação normal não deve ser restabelecida antes de 2 dias. Os soalhos protegidos com este verniz são laváveis com água.

Manutenção do soalho: Para manter os soalhos envernizados nas melhores condições e garantir a sua beleza natural durante muito mais tempo, sugere-se a Gama de Manutenção de Soalhos Robbialac: Limpa Parquets, 013-0170, e Abrilhantador de Parquets, 013-0171, que deverão ser aplicados segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC.

* O valor indicado de COV's refere-se ao produto pronto a usar. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 149 15.1

23-12-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES