



Características da Fibra	65% Polietileno / 35% Polipropileno reto / ondulado
Forma da Fibra	Diamante
Altura da Fibra	35 mm
# Pontadas	14,5 / 10 cm
Processo de Fabrico	Tufting
Medida	5/16"
# Tufos	18270/ m ²
Peso da Fibra	1769 gr / m ²
Peso Total	2739 gr / m ²
Base Primária	Tecido de polipropileno, 170 gr / m ²
Base Secundária	Acrílico, 800 gr / m ²
Largura do Rolo	200 cm / 400 cm
Comprimento do Rolo	± 25 m
Estabilização aos Raios-UV	> 3.000 horas UV-A 6,000 horas XENON
Comportamento das Cores	Escala 7 (DIN 54004)
Resistência ao Cloro	4 – 5 (DIN 54019)
Resistência à Água	4 – 5 (DIN 54007)