

1 \ APRESENTAÇÃO

O produto **AJP** é uma argamassa seca hidrofugada, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É uma argamassa composta por cimento, agregados seleccionados e adjuvantes químicos, sendo estes componentes doseados e misturados na nossa fábrica, sob um rigoroso controlo de qualidade.

2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

Argamassa para juntas em paredes de alvenaria, sendo particularmente apropriada para paredes em pedra natural, em interiores e exteriores.

Não é aplicável sobre materiais à base de gesso, superfícies pintadas ou com baixa absorção de água.

3 \ APRESENTAÇÃO

O **AJP** encontra-se disponível em paletes de 56 sacos de 25 kg.

4 \ ARMAZENAGEM

O **AJP** deve ser mantido no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. Este produto tem um prazo de validade de um ano sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada e em lugar seco.

5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Massa volúmica (pó)	1500 ± 200 kg/m ³
Consistência (espalhamento)	170 ± 10 mm
Tempo aberto	60 min
Massa volúmica (pasta)	1900 ± 200 kg/m ³
R. Compressão (28 dias)	≥ 8 N/mm ²
Capilaridade (28 dias)	≤ 0,10 kg/m ² min ^{0.5}
Permeabilidade ao vapor de água	μ 15/35 (V.T.)
Condutividade Térmica (λ _{10, dry})	0,9 W/mK (V.M. Tabelado; P=50%)

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais de acordo com a Norma EN 998-2, em condições controladas.

6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

6.1 \ Preparação dos suportes

- Garantir que o elemento de alvenaria se encontra limpo e desengordurado
- Molhar convenientemente o elemento de alvenaria, de modo a este não esteja nem demasiado seco nem demasiado húmido;

6.2 \ Aplicação

A amassadura é feita utilizando aproximadamente 4 litros de água por cada saco de 25 kg, ou no caso de misturadoras automáticas de sem-fim, em que não há a possibilidade de controlar com tanta precisão a água de amassadura, com a menor quantidade de água que permita uma boa trabalhabilidade.

O **AJP** é aplicado da mesma maneira que as argamassas tradicionais feitas em obra, devendo haver o cuidado de preencher por completo a junta entre os elementos de alvenaria.

Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 1 hora.

7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO AJP.

7.1 \ Água de amassadura

A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública.

Nunca adicionar mais água ao **AJP** após terminar a amassadura inicial.

7.2 \ Exposição ao clima

O **AJP** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

7.3 \ Espessuras de aplicação

Este produto deve ser aplicado com uma espessura entre 1,5 a 2,0 cm, e nunca deve ser inferior a 1,0 cm.

Caso se pretendam espessuras superiores a 2,0 cm, então deve ser dada em duas camadas, sendo que a primeira camada deve ter maior espessura que a segunda camada, e a segunda camada apenas deve ser aplicada 2 a 3 dias após a aplicação da camada base. Nenhuma das camadas deve ultrapassar os 2,0 cm de espessura.

7.4 \ Coloração

O **AJP** encontra-se disponível em três cores, nomeadamente **AJP1 – Claro**, **AJP2 – Médio** e **AJP3 – Escuro**.

A coloração do produto apenas estabiliza após a sua cura.

7.5 \ Higiene e Segurança

Devem ser utilizados óculos de protecção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

8 \ CONTACTOS

CIARGA, Argamassas Secas, S.A.

Região Sul (Fábrica de Alhandra)

E.N. n.º10, km 18,4, 2600-470 Alhandra

Telefone: 21 951 90 30

Fax: 21 951 18 50

Região Norte (Fábrica da Maia)

Avenida Américo Duarte, 4425-504 São Pedro Fins

Telefone: 22 969 87 10

Fax: 22 969 87 29

Distribuição de produto em saco

CIMPOR - Industria de Cimentos, S.A.

Área Comercial/Encomendas

São Pedro Fins - Ermesinde

Telefone: 22 968 80 00

Fax: 22 967 18 38

dcomercial@cimpopor.com

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

FÁBRICA | E. Nacional N.º 10, Km 18,4 | 2600-470 ALHANDRA | Tel. (351) 21 951 90 30 | Fax (351) 21 951 18 50

FÁBRICA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE | Tel. (351) 22 969 87 10 | Fax (351) 22 969 87 29

