

1 \ APRESENTAÇÃO

A Argamassa de Aderência sobre Betão, **ASB**, cinzenta, é uma argamassa seca, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É composta por cimento, agregados selecionados e adjuvantes químicos, sendo estes componentes doseados e misturados na nossa fábrica, sob um rigoroso controlo de qualidade.

2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **ASB** destina-se a ser utilizado como camada de inicial de chapisco/salpisco para aplicação de rebocos e estuques sobre suportes de baixa capacidade de aderência, como betão.

3 \ APRESENTAÇÃO

O **ASB** encontra-se disponível em paletes de 56 sacos de 25 kg

4 \ ARMAZENAGEM

O **ASB** deve ser mantido no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. Este produto tem um prazo de validade de um ano sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada e em lugar seco.

5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Baridade	1500 ± 200 kg/m ³
Adesão sobre betão	≥ 0,4 N/mm ²
Rendimentos	4 a 6 kg/m ²

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais, em condições controladas.

6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO**6.1 \ Preparação do suporte**

- Garantir que o suporte se encontra limpo e desengordurado, tendo o cuidado particular de garantir, nas paredes de betão, que não há vestígios de descofrante.
- Garantir que o suporte se encontra plano e seco.
- Caso existam irregularidades na parede de suporte que obriguem à utilização de espessuras de aplicação superiores a 6 mm, recomenda-se a regularização prévia do suporte.

6.2 \ Aplicação

Misturar cuidadosamente 5 litros de água limpa por cada saco de 25 kg, recorrendo a um misturador eléctrico, até obter uma massa consistente e homogénea.

Aplicar o **ASB** da mesma forma que os Chapiscos/Salpiscos tradicionais.

Aplicar o reboco apenas quando o **ASB** se apresentar totalmente endurecido, garantindo, no mínimo de 72 horas de cura.

7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO ASB.

7.1 \ Água de amassadura

A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública.

Nunca adicionar mais água ao **ASB** após terminar a amassadura inicial.

7.2 \ Exposição ao clima

O **ASB** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

7.5 \ Higiene e Segurança

Devem ser utilizados óculos de proteção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

8 \ CONTACTOS**CIARGA, Argamassas Secas, S.A.****D.Mercado Sul (Fábrica de Alhandra)**

E.N. n.º10, km 18,4, 2600-470 Alhandra

Telefone: 21 951 90 30

Fax: 21 951 18 50

D.Mercado Norte (Fábrica da Maia)

Avenida Américo Duarte, 4425-504 S.Pedro Fins

Telefone: 22 969 87 10

Fax: 22 969 87 29

Distribuição de produto em saco

CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A.

Área Comercial/Encomendas

S.Pedro Fins - Ermesinde

Telefone: 22 968 80 00

Fax: 22 967 18 38

dcomercial@cimpor.com

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

FÁBRICA | E. Nacional N.º 10, Km 18,4 | 2600-470 ALHANDRA | Tel. (351) 21 951 90 30 | Fax (351) 21 951 18 50

FÁBRICA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE | Tel. (351) 22 969 87 10 | Fax (351) 22 969 87 29

