

LF 100

ARGAMASSA LEVE PARA PAVIMENTOS

1 \ APRESENTAÇÃO

A Argamassa Leve para Pavimentos, **LF 100**, cinzenta, é uma argamassa seca de baixa densidade, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É uma argamassa composta por cimento, agregados leves e adjuvantes químicos, sendo estes componentes doseados e misturados na nossa fábrica, sob um rigoroso controlo de qualidade.

2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **LF 100** destina-se a ser utilizado na regularização de pavimentos, em exteriores e interiores, destinados a serem revestidos.

3 \ APRESENTAÇÃO

O **LF 100** encontra-se disponível em paletes de 56 sacos de 12 kg.

4 \ ARMAZENAGEM

O **LF 100** deve ser mantido no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. Este produto tem um prazo de validade de um ano sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada, e em lugar seco.

5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Massa volúmica (pó)	750 ± 300 kg/m ³
Água de amassadura	2,5 a 3 l / saco 12 kg
Massa volúmica (pasta)	800 ± 300 kg/m ³
Massa volúmica (endurecida)	1000 ± 300 kg/m ³
R. Compressão (28 dias)	≥ 7 N/mm ²
R. Flexão (28 dias)	≥ 1 N/mm ²
Rendimentos	8,5 ± 2 kg/m ² cm espessura

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais de acordo com a Norma EN 13813, em condições controladas.

6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

6.1 \ Preparação do suporte

- Garantir que o suporte se encontra limpo e desengordurado.

6.2 \ Aplicação

- A aplicação do **LF 100** é semelhante à das betonilhas tradicionais, quando aplicadas com equipamentos tradicionais. Se forem utilizadas as misturadoras D 30, é conveniente garantir que a argamassa não esteja demasiado seca .

7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO LF 100.

7.1 \ Água de amassadura

A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública. Nunca adicionar mais água ao **LF 100** após terminar a amassadura inicial.

7.2 \ Espessuras

A espessura do **LF 100** deve ser, pelo menos, de 3 cm, devendo ser sempre a apropriada para o fim a que o pavimento se destina

7.3 \ Exposição ao clima

O **LF 100** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C). Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

7.4 \ Higiene e Segurança

Devem ser utilizados óculos de proteção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

8 \ CONTACTOS

CIARGA, Argamassas Secas, S.A.

D.Mercado Sul (Fábrica de Alhandra)
E.N. n.º10, km 18,4, 2600-470 Alhandra
Telefone: 21 951 90 30
Fax: 21 951 18 50

D.Mercado Norte (Fábrica da Maia)

Avenida Américo Duarte, 4425-504 S.Pedro Fins
Telefone: 22 969 87 10
Fax: 22 969 87 29

Distribuição de produto em saco

CIMPOR - Industria de Cimentos, S.A.

Área Comercial/Encomendas
S.Pedro Fins - Ermesinde
Telefone: 22 968 80 00
Fax: 22 967 18 38
dcomercial@cimpor.com

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

FÁBRICA | E. Nacional N.º 10, Km 18,4 | 2600-470 ALHANDRA | Tel. (351) 21 951 90 30 | Fax (351) 21 951 18 50
FÁBRICA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE | Tel. (351) 22 969 87 10 | Fax (351) 22 969 87 29

