



Primário consolidante, à base de silicatos

SILICA FONDO SD

162-0201

DESCRIÇÃO	Primário fixador, baseado em silicato de potássio
UTILIZAÇÃO	Em superfícies minerais como rebocos de cimento ou de cal e areia, nas quais se pretenda efectuar o acabamento com Silica Paint (143-). Não deve ser aplicado sobre superfícies de gesso, nem sobre tintas convencionais, plásticas ou de solventes.
PROPRIEDADES	Excelente poder consolidante de superfícies friáveis . Promove a coesão do substrato . Minimiza as diferenças de absorção .
COR(ES)	Incolor .
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto final : Mate Densidade : 1,10 +/- 0,02 Ponto de inflamação : Não inflamável COV's : Valor limite da UE para este produto (cat. A/h): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies devem estar secas, limpas e isentas de tintas velhas, óleos contaminantes ou outras substâncias estranhas.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha Diluição e nº de demãos : Aplicar tal e qual, sem qualquer diluição. Pode, no entanto, ser utilizado após mistura com Silica Paint (143-), na proporção 1:1, em volume. Tempo de secagem : Cerca de 4 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes : Aguardar cerca de 14 horas antes de aplicar o acabamento. Lavagem da ferramenta : Com água. Durante a aplicação, proteger vidros, cerâmicas e partes metálicas.
RENDIMENTO	5 a 10 m ² /litro, dependendo da absorção do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tinta de acabamento Silica Paint (143-)
FORMATO(S)	5L e 25L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses. Conservar o produto na embalagem original ao abrigo da luz solar directa e fontes de calor, tendo o cuidado de fechar as embalagens já utilizadas.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Misturar bem o produto antes de usar.

As temperaturas de superfície e ambiente deverão estar situadas entre os +5 e os +35°C, durante a aplicação e secagem do primário.
Proteger a aplicação da chuva, no mínimo durante 48 horas após aplicação.
Enxaguar as ferramentas utilizadas com água.
Em caso de contacto accidental, lavar e enxaguar abundantemente com água fresca.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo

	exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do Produto .
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
Informação Técnico - Comercial : CC 93 21.2 28/01/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	