

topeca

micro wax

Cera acrílica concentrada



- Permeável ao vapor de água
- Acabamento meio brilho
- Fácil manutenção
- Protege os revestimentos do desgaste
- Evita a impregnação de sujidade

Utilização

A Topeca micro wax é uma cera acrílica para aplicações em superfícies verticais ou horizontais em interiores. É utilizada para a proteção de superfícies decorativas, reforça a durabilidade e suaviza a textura dos revestimentos porosos facilitando as operações de manutenção.

Topeca micro wax apresenta uma qualidade ímpar, o que a torna apta a ser aplicada sobre superfícies de microcimento, pavimentos cerâmicos, madeira, vinílicos, linóleos, entre outros. Garante um acabamento resistente, acetinado e duradouro.

Recomendações

Os suportes devem ser resistentes, apresentando as seguintes características: uma resistência mínima à tração de 1,5 N/mm² e uma resistência à compressão mínima de 25 N/mm².

É aconselhável efetuar a manutenção do pavimento encerado com um produto do tipo detergente neutro.

Limites de Utilização

Não recomendado para superfícies com pouca absorção ou sem porosidade.

Não aplicar sobre:

- suportes muito quentes e/ou expostos à radiação solar;
- no exterior;
- em locais húmidos, como base de duche ou casa de banho, piscinas ou tanques, etc;
- em locais sujeitos a tráfego intenso;
- locais onde existam ou utilizem produtos químicos / produtos de limpeza agressivos.

Suportes



Microcimento,
Argamassas cimentícias.
Cerâmicos
Madeira
Vinílicos
Linóleos

Apresentação

Embalagem: Frasco 1L

Cor: Branco Leitoso

Acabamento: Meio Brilho

Consumo

0,03 L/m²/demão.

Conservação

2 anos a partir da data de fabrico em embalagem fechada e ao abrigo da humidade, entre 5 a 40°C

Preparação do suporte

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como, de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

Limpar bem a superfície a encerar. No caso de pavimentos que já se encontrem encerados, deve-se retirar os restos da cera anterior utilizando um decapante de ceras. Remover bem todo o decapante e deixar secar. Caso a limpeza seja efetuada com produtos agressivos, deve-se aplicar um lava tudo ou multiusos neutro sobre a superfície, de modo a neutralizar a superfície. É importantíssimo que as superfícies estejam completamente desengorduradas e bem secas, de modo a permitir melhor aderência e acabamento.

Aplicação



1. Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.
2. Em pavimentos muito porosos é recomendável aplicar previamente uma solução de Topeca Micro Wax diluída (a 1L de cera adicionar 300 ml de água) funcionando como primário de selagem, deixar secar.
3. Aplicar o Topeca Micro Wax puro com um aplicador de cera, mopa limpa, pano ou trincha.
4. Deixar secar durante cerca de 60 minutos. Para um melhor resultado com mais brilho e resistência, aplicar nova camada cruzada com a primeira.
5. Em pavimentos novos ou muito porosos, aplicar as camadas de cera necessários, de forma a obter o brilho desejado. Poderá puxar o lustro com pano. Como tratamento de manutenção, para manter as superfícies enceradas sempre brilhantes, lavar com Lava e Encera ou com uma solução de Topeca Micro Wax diluída na proporção (250ml para 5 litros de água).

Composição

Produto aquoso à base de resinas acrílicas e aditivos;

Características

Sólidos em volume: 35 % (Teórico);

Massa volúmica: 1,06 ± 0,02 g/ml;

Temperatura aplicação: 5 - 35 °C

pH (20 °C): 7 - 9

Os resultados apresentados foram testados a 23 °C, 50 % HR e 20 µm de espessura seca.

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.