

tuforte G

enchimento

Regularização de paredes e tetos de interiores



- Excelente trabalhabilidade
- Barramento fino
- Sem retração
- Ótima Aderência

Utilização

Tuforte G é uma argamassa para regularização e acabamento de paredes e tetos novos ou antigos de interior. Aplicações admissíveis sobre placas de gesso cartonado, estuques, paredes pintadas, reboco, betão, placas cimentícias.

Tuforte G Enchimento utiliza-se principalmente para enchimento e regularização de paredes e tetos de interior com bastantes imperfeições e rugosidades.

A argamassa apresenta uma excelente trabalhabilidade e ótima rentabilidade.

Fantástica aderência e resistência, sem retrações.

Recomendações

Não aplicar o Tuforte G Enchimento após início de presa.

No caso de se pretender um acabamento extra fino, aplicar Tuforte FT Acabamento.

Se pretender revestir com pintura deverá utilizar previamente o Regulador de Fundo Topeca que garante melhor aderência da tinta ao suporte e economia de tinta, ou em alternativa passar a 1ª demão de tinta de boa qualidade diluída em água (cerca de 50%).

Sobre suportes pintados com tintas não absorventes (por exemplo: tintas esmaltadas) aditivar a 1ª camada de Tuforte G Enchimento com Latex Topeca (cerca de 0,5 litros de Latex Topeca por saco de Tuforte G Enchimento).

Verificar o grau de adesividade da cerâmica ao suporte, remover ou colar peças cerâmicas que evidenciem fragilidades ou falta de aderência.

Suportes



Gesso;
Betão;
Reboco;
Placas de Gesso;
Placas Cimentícias;
Pintura em bom estado (aderida e resistente);
Cerâmica (tratada previamente com Toprim)

Marcação CE

B2/20/2

European standards

EN 13279-1

Consumo

1 Kg/m² e por mm de espessura.

Apresentação

Cor: Branco

Embalagem: Sacos de 20 kg.

Paleta: 48 sacos

Conservação

1 ano após fabrico em embalagem de origem fechada e ao abrigo da humidade.

Preparação do suporte



Os suportes devem estar limpos, sem poeiras, fumo, óleos ou gorduras. Eliminar revestimentos frágeis ou sem aderência.

Aplicar previamente o primário promotor de aderência, Torpim em suportes com cerâmica.

Em cozinhas, cafés e restaurantes garantir a limpeza perfeita do suporte retirando gorduras e fumos.

Aplicação



1. Misturar, de preferência com um misturador de velocidade lenta, Tuforte G Enchimento com 7 - 8 litros de água, até obter uma pasta homogênea e sem grumos. Adicionar o pó na água, polvilhando. Deixar repousar a pasta. Ajustar a consistência da pasta de acordo com o trabalho a realizar, isto é, pasta com maior viscosidade para regularizações de grande espessura e pasta com viscosidade mais baixas para regularizações de menor espessura.



2. Aplicar uma ou várias camadas com a ajuda de uma espátula ou liçosa.

3. O tempo de espera entre cada camada depende: da temperatura ambiente, do tipo de suporte e da espessura da camada anterior.

4. Depois de seco, aperfeiçoar a superfície recorrendo a uma lixa, caso não aplique uma camada de capa fina com Tuforte FT Acabamento. Pode ser revestido com pintura e papel.



Composição

Gessos especiais, cargas minerais e adjuvantes específicos.

Características

Tempo de utilização da pasta: 3-4 horas.

Tempo de espera para revestir: 2 a 3 dias.

Tempo de repouso da massa: 5 minutos.

Espessura por camada: 1 a 5 mm.

Seco ao toque = 4 horas.

Massa volúmica da pasta: 1480 kg/m³.

Massa volúmica do produto endurecido: 1100 kg/m³.

Aplicar a temperaturas de +5°C a +30°C.

Prestação

Massa volúmica da pasta: 1480 kg/m³.

Massa volúmica produto endurecido: 1100 kg/m³.

Resistência Flexão: $\geq 1,0$ N/mm²

Resistência Compressão: $\geq 2,0$ N/mm²

Nota: Resultados obtidos em condições standard, segundo a norma EN 13297-1. Estes resultados poderão variar em função das condições de aplicação.

Produtos Associados

Regulador de Fundo Topeca – Primário para aplicação antes de pintura.