

silitop[®]

B3

Hidro-óleo repelente



- Não altera o aspeto dos materiais
- Permeável ao vapor
- Resistente aos raios UV
- Fácil de manusear

Utilização

Proteção de materiais porosos, tais como: tijolo face à vista, tijoleira, pedra natural (mármore, granito, ardósia, calcária) telha e cimento.

Protege contra as gorduras (óleos, azeite, etc) nódoas (vinho, sumo, etc).

Ideal para chaminés, churrasqueiras, balcão/ pedra de cozinha, pavimentos de cozinha, refeitórios, restaurantes.

Tratamento de eflorescências secundárias.

Protege as juntas de peças cerâmicas contra: a sujidade, gorduras e as incrustações (ideal para cozinhas e casas de banho).

Facilita a limpeza de impurezas orgânicas e facilita a retirada de posters, grafites e pinturas em fachadas de edifícios.

Não altera a cor natural, nem a textura dos materiais.

Recomendações

Recomenda-se a prática de ensaios prévios em pequena superfície.

Recomenda-se a aplicação por pulverização em pelo menos duas camadas (húmido sobre húmido).

Para limpar as ferramentas, utilizar um diluente sintético.

Usar equipamento de proteção, nomeadamente luvas, máscara e óculos.

Limites de Utilização

- Não aplicar sobre suportes húmidos.
- Não aplicar com tempo chuvoso.
- Não deve ser recoberto (exceto com ceras).
- Não inalar os vapores, utilizar em locais ventilados.
- Não aplicar em excesso, de modo a evitar a formação de película.
- Não aplicar sobre superfícies não absorventes.
- Não aplicar sobre suportes que contenham salitre, eflorescências, fungos, etc.
- Não saturar o suporte, um excesso de produto pode originar brilho e/ou alteração da tonalidade da peça.

Suportes



Tijolo face à vista;
Tijoleira não vidrada;
Pedra natural (calcária, mármore, granito, ardósia);
Telha;
Terracota;
Suportes à base de cimento.

Consumo

Como dado orientativo : 200ml/m²

Depende da absorção do suporte e do modo de aplicação.

Apresentação

Embalagem: Lata de 1 e 5 litros.

Cor: Incolor

Conservação

1 ano em embalagem fechada ao abrigo do calor.

Preparação do suporte



Os suportes devem estar perfeitamente limpos, secos, sem pó, ceras, nem restos de produtos de limpeza.


Para remover sujidades (salitres, calcários e cimentos) utilizar Toplimpa.

Caso existam sujidades vegetais eliminar estas com Topnet.

Após a limpeza, deixar secar bem o suporte, em profundidade.

Para eliminar ceras utilizar o decaTOP Ceras. Proteger as superfícies que não vão ser tratadas.

Aplicação



1. Aplicar o Silitop B3 com trincha, rolo ou com um pulverizador de baixa pressão, em 2 a 3 camadas.
2. Entre camadas esperar que, a anterior penetre no suporte. Aplicar húmido sobre húmido.
3. Na hidrofugação de juntas entre peças cerâmicas utilizar um pincel de dimensões adequadas à largura da junta evitando colocar o Silitop B3 sobre ladrilhos (no caso de cerâmica vidrada). Se durante esta operação colocar Silitop B3 acidentalmente sobre as peças cerâmicas, limpar os ladrilhos com um pano seco.
4. Passadas 48 horas, limpar a superfície como habitualmente, 4 horas depois já pode ser utilizada a superfície tratada.

Composição

Hidro-óleo repelente de base solvente.

Características

Aplicar a temperaturas entre +5°C a +30°C.

Massa volúmica: 800 kg/m³.

Secagem: 24 horas.

Eficácia: após 5 dias.

Tempo para circular: após absorção do produto.