

descofrante topeca

descofrante para moldes de madeira
e metal



- Versátil
- Protege os moldes
- Superfícies com maior perfeição

Utilização

Descofrante Topeca é um emulsão mineral indicada para aplicar em moldes metálicos ou de madeira, antes da aplicação do betão, garantindo uma desmoldagem fácil e limpa. A utilização de Descofrante Topeca torna-se indispensável quando se pretende efetuar um trabalho perfeito em betão à vista evitando chochos e manchas à superfície de betão. O Descofrante Topeca evita a oxidação dos moldes metálicos em armazém e aumenta a durabilidade dos moldes de madeira.

Recomendações

Os excessos de cimento serão facilmente removidos dos moldes com uma escova ou espátula, logo após terminada a fabricação.

Terminada a limpeza recomenda-se uma nova aplicação do Descofrante Topeca para uma melhor proteção para as próximas fabricações.

Convém repetir a aplicação diariamente.

Evitar fugas ou derrames para prevenir os acidentes resultantes do piso escorregadio.

Para se evitar a separação da emulsão em repouso, recomenda-se que apenas seja preparada a quantidade de produto necessária para cada dia de trabalho.

No caso de moldes novos em madeira recomenda-se a utilização do produto mais concentrado, já que a madeira irá absorver mais óleo descofrante.

Lavar as ferramentas logo após a utilização com água.

Suportes



Moldes de madeira
Moldes metálicos;

Consumo

Os rendimentos dependem do estado dos moldes. Como dado orientativo: 50ml/m².

Apresentação

Embalagem: Balde de 5 litros.

Cor : Amarelado

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico em embalagem original fechada, em condições normais de temperatura e humidade.

Preparação do suporte

A superfície do molde deve estar seca ou ligeiramente húmida.

Aplicação



1. A água deverá ser adicionada ao óleo e nunca o inverso, muito lentamente e com uma agitação muito vigorosa durante toda a operação de mistura, até obter uma emulsão estável de consistência adequada. As diluições recomendadas para cada caso são apuradas após ensaios a efetuar previamente, no entanto como dado orientativo recomendamos 10 a 20% de Descofrante Topeca.
2. A solução aplica-se por pulverização ou trincha no interior dos moldes. Aguardar alguns minutos antes de efetuar o enchimento dos moldes com betão.

Composição

Óleo de base mineral e aditivos emulsionáveis.

Características

Massa volúmica (20°C)= 850 kg/m³
pH= 6-7