

INTERIOR MATE 2X1

(Ref. 1702)

Pintura plástica especial para nuevos soportes como yeso proyectado, laminado o escayola.



Principales propiedades

- Extramate, disimula las irregularidades del soporte
- Fácil de aplicar
- Permeable al vapor de agua, transpirable.
- Resistente a los U.V., no amarillea.
- Excelente cubrición

Aplicaciones

Para paredes y techos en interiores de yeso proyectado, pladur o escayola cuando se busque minimizar los defectos del soporte y una buena relación calidad-precio.

Presentación

- **Colores:** Blanco
- **Envases:** 4L y 15L

DATOS TÉCNICOS

Composición:	<i>Vehículo fijo:</i> Copolímeros acrílicos en emulsión <i>Pigmentos:</i> Dióxido de titanio y extendedores seleccionados <i>Disolvente:</i> Agua
Densidad:	1,50 ± 0,03 kg/L
Contenido en sólidos:	54 ± 2%
Rendimiento:	8- 12 m ² /L/mano, en función de la absorción y textura del soporte
Secado:	1-2 horas.
Repintado :	A partir de las 12 horas
COV:	Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad: soporte máx. 7 %, ambiente inferior a 80 %. Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto.

Número de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución: Dilución: Para brocha o rodillo diluir la primera mano hasta un máximo del 10% con agua.
En segunda mano puro o hasta un máximo del 5%.
Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

- Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.
- Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida.
- Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 1
Fecha de emisión: Febrero 2018