

REVESTIMENTO 5 ANOS FACHADAS

(Ref. 9103)

Revestimento acrílico liso para fachadas



Principais propriedades

- Impermeável à água da chuva.
- Respirável ao vapor de água.
- Bom poder de cobertura.
- Boa aderência sobre as superfícies habituais da construção civil.
- Inalterável aos álcalis do cimento (insaponificável)
- Fácil aplicação, não salpica nem goteja.
- Contém conservante contra o mofo.

Aplicações

Proteção e decoração de fachadas e paramentos verticais exteriores em betão, argamassa de cimento, tijolo, pedra, tinta plástica, etc.

Aplicação para decoração e proteção de paramentos interiores em edifícios e locais de utilização intensiva.

Apresentação

- **Cores:** Branco (001) e catálogo de 12 cores.
- **Aspeto:** Mate.
- **Embalagens:** 4 l e 15 l.

DADOS TÉCNICOS

Composição:	<i>Veículo fixo: Copolímeros acrílicos em dispersão. Pigmentos: Dióxido de titânio e cargas selecionadas. Solvente: Água.</i>
Densidade:	1,50 ± 0,10 kg/l a 25 °C.
Sólidos em peso:	56 ± 2%
Rendimento teórico:	8-12 m ² /l/demão, em função da absorção e textura do substrato
Secagem:	3-4 horas.
Repintura:	A partir das 24 h.
COV:	Cat. A/c, limite de 2010: 40 g/l. Teor máx. em COV: 40 g/l.

MODO DE EMPREGO

Instruções de aplicação

Temperatura:	<i>Substrato/Ambiente de 5 °C a 35 °C</i> <i>Humidade relativa: substrato máx. 10% / ambiente inferior a 80%.</i>
Número de demãos:	Duas ou mais demãos, dependendo da porosidade e da cor do substrato.
Ferramentas:	Broxa / Rolo / Airless.
Diluição:	Para broxa ou rolo: Na primeira demão, diluir com até 15% de água, no máximo. Na segunda demão, até 10%, no máximo. Para pistola, diluir até à viscosidade adequada.
Limpeza:	Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização. NOTA: A limpeza de manchas nas cores intensas deverá realizar-se com uma esponja húmida e esfregando suavemente, para minimizar o aparecimento de brilhos.

Tratamento de superfícies

- As superfícies novas devem estar isentas de pó, limpas, secas e livres de eflorescências.
- Nas superfícies antigas, para além das recomendações anteriores, devem eliminar-se os restos de pintura. Quando se aplique sobre superfícies já pintadas, é necessário lixar as zonas defeituosas e fissuradas, assim como encher e nivelar essas áreas com um mastique para exteriores. Se a superfície se apresentar pulverulenta ou com grandes diferenças de absorção, aplicar um primário fixador para regularizar a superfície, em especial, quando se apliquem cores intensas.

Precauções e conservação na embalagem

Antes de usar o produto, ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação, consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Armazenar a embalagem bem fechada num local fresco e resguardado de fontes de calor e gelo.
24 meses na embalagem original fechada.

Informação de segurança

Consultar o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança.

Revisão: 1
Data de edição: 27/07/2016