



DEPARTAMENTO DE CALIDAD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOBRE LÍMITES DE ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO PARA PRIMERA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

MODELO:	ALCARAZ
TIPO DE MATERIAL:	PORCELANICO ESMALTADO
GRUPO :	B1a (absorción de agua < 0.5 %)
TIPO DE ARCILLA:	PORCELANICA
FORMATO NOMINAL	33X33 cm.

RESISTENCIAS FISICO-QUIMICAS

REACCION AL FUEGO	Clase A1	Según decision 96/603, modificada
FUERZA DE ROTURA	>1300 N	ISO10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXION	> 20 N/mm ²	ISO10545-4
RESISTENCIA A LA HELADA	Resiste	ISO 10545-12
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Mancha limpiada	ISO 10545-14
RESISTENCIA QUIMICA: * <u>Productos domésticos de limpieza</u> - Cloruro Amónico * <u>Aditivos para aguas de piscinas</u> - Hipoclorito Sódico * <u>Ácidos y Alcalis (Baja Concentración)</u> - Acido Clorhídrico - Acido Cítrico - Hidróxido Potásico * <u>Ácidos y Alcalis (Baja Concentración)</u> - Acido Clorhídrico - Acido Cítrico - Hidróxido Potásico	GA – Sin efectos visibles GA – Sin efectos visibles GLA – Sin efectos visibles GLA – Sin efectos visibles GLA – Sin efectos visibles GHA – Sin efectos visibles GHA – Sin efectos visibles GHA – Sin efectos visibles	ISO 10545-13
RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL	CLASE 3	ISO-10545-7
DUREZA MOHS	8	UNE- EN 67-101
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CLASE 3	NORMA SU (ENSAYO UNE – ENV 2633:2003)