



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

Dossier / File M101413 - Document DE/6 - Page 1/7

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A L'EN 13501-1 : 2007

*CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1 : 2007*

Commanditaire
Sponsor

GERFLOR S.A.
43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE
FRANCE

Elaboré par
Prepared by

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
Laboratoire de Trappes
29, avenue Roger Hennequin
78197 TRAPPES CEDEX
FRANCE

Nom du produit
Product name

TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE sur SPORISOL
TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE on ISOLSPORT

N° de rapport de classement M101413
Classification report No

Numéro d'émission DE/6
Issue number

Date d'émission 30/01/2012
Date of issue



Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

1. INTRODUCTION / INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 : 2007.

This classification report defines the classification assigned to TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT in accordance with the procedures given in EN 13501-1 : 2007.

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES / GENERAL

Le produit, TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT, est défini comme Sols sportifs (NF EN 14904 : sols multisports intérieurs)

The product, TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT, is defined as Surfaces for sports areas (NF EN 14904 : indoor surfaces for multi-sports use):

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

The product, TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

Nom et adresse du demandeur : <i>(Sponsor's name and address)</i>	GERFLOR S.A. 43 Boulevard Garibaldi 69170 TARARE FRANCE
Référence commerciale : <i>(Commercial designation - trade mark)</i>	TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE sur SPORISOL TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE on ISOLSPORT
Composition sommaire : <i>(Summary composition)</i>	Revêtement de sol sportif en PVC sur mousse PVC <i>Surface for sport area in PVC on PVC foam</i>
Masse surfacique : <i>(Mass per unit square meter)</i>	Compact PVC : 1350 kg/m ³ Complexe non-tissé + grille Mousse PVC : 340 kg/m ³ Mousse PVC : 340 kg/m ³ Colle compact / compact : 200 g/m ² Sous couche SPORISOL : 1350 g/m ² <i>PVC compact with reinforcement : 1350 kg/m³</i> <i>Nonwoven fabric + inlaid Complex</i> <i>PVC foam : 340 kg/m³</i> <i>PVC foam : 340 kg/m³</i> <i>Compact glue / compact : 200 g/m²</i> <i>ISOLSPORT layer : 1350 g/m²</i>
Epaisseur de chaque couche : <i>(Thickness of each layer)</i>	Compact PVC : 2 mm Complexe non-tissé + grille Mousse PVC : 3 mm Mousse PVC : 4 mm Sous couche SPORISOL : 1,65 mm <i>PVC compact : 2 mm</i> <i>Nonwoven fabric + inlaid Complex</i> <i>PVC foam : 3 mm</i> <i>PVC foam : 4 mm</i> <i>ISOLSPORT underlayer : 1,65 mm</i>
Epaisseur testée : <i>(Tested thickness)</i>	(10,65 ± 0,25) mm
Couleur : <i>(Colour)</i>	Divers <i>Various</i>
Ignifugation (oui ou non) : <i>(Fireproofing - yes or no)</i>	Non <i>No</i>

Condition finale d'utilisation : <i>(End use condition)</i>	En pose libre (produit essayé sur support standard en particules de bois non FR) <i>In free standing (product tested on standard particle board non-FR treated)</i>
---	--

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI / TEST REPORTS

Nom du laboratoire <i>Laboratory name</i>	Nom du commanditaire <i>Sponsor name</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report N°</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
LNE	GERFLOR S.A. 43 Boulevard Garibaldi 69170 TARARE FRANCE	M101413 - DE/4	NF EN ISO 11925-2
LNE	GERFLOR S.A. 43 Boulevard Garibaldi 69170 TARARE FRANCE	M101413 - DE/5	NF EN ISO 9239-1

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

3.2. RÉSULTATS D'ESSAI / TEST RESULTS

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit (usine) <i>Product (factory)</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats / Results	
				Paramètre continu Moyenne (m) <i>Continuous parameter Average (m)</i>	Paramètres conformité <i>Conformity parameters</i>
NF EN ISO 11925-2	TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE sur SPORISOL TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE on ISOLSPORT	6	Temps d'exposition du brûleur 15 s <i>Flame application time 15 s</i> Fs <= 150 mm	-	Oui <i>Yes</i>
			Temps d'exposition du brûleur 30 s <i>Flame application time 30 s</i> Fs <= 150 mm	-	-
			Gouttelette/particules enflammées Inflammation du papier filtre <i>Flaming droplets Ignition of the filter paper</i>	-	-
NF EN ISO 9239-1	TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE sur SPORISOL TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE on ISOLSPORT	4	Eclairage critique (kW/m ²) <i>Critical flux (kW/m²)</i>	5,7	-
			Production de fumée (%.min) <i>Smoke production (%.min)</i>	555	-

(-) signifie / means : non applicable / no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT / REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 : 2007.
This classification has been carried out in accordance with EN 1350-1 : 2007.

4.2. CLASSEMENT / CLASSIFICATION

Le produit, TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT, a été classé en fonction de son comportement au feu :

The product, TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE SUR SPORISOL - TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE ON ISOLSPORT, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :

Cfl

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :

The additional classification in relation to smoke production is :

s1

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :

The additional classification in relation to flaming droplets particles is :

-

Le format du classement de réaction au feu pour les revêtements de sol est :

The format of the reaction to fire classification for floorings is:

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>	Production de fumées <i>Smoke production</i>
Cfl	s1

C'est à dire / *i.e.*, **Cfl - s1**, -

Classement de réaction au feu : <i>Reaction to fire Classification :</i>	Cfl-s1
--	---------------

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

4.3. DOMAINE D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters :

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- *the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

En pose libre ou collée sur tous supports bois avec extension aux supports classés A1fl ou A2fl.

In free or glued standing to all wood substrates with extension to A1fl or A2fl classified substrates.

5. LIMITATIONS / LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Trappes, le 26 janvier 2012
Trappes, on 2012/01/26

**Le Responsable du Pôle
Energie, Environnement et Combustion**
*The Head of Energy, Combustion and
Environment Division*

Noëlle PEDESPAN



Le Responsable de l'essai
The Responsible for test

Luc CHEVALIER