

**DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO**

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN 428	mm	4.60
Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i>	EN 429	mm	0.70
Peso/ <i>Peso</i>	EN 430	g/m <sup>2</sup>	5595
Dimensiones de las losetas/ <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN 427	mm	500 x 500
Cantidad de losetas/Caja <i>Quantidade dos mosaicos/Caixa</i>	-	-	10



**CLASIFICACIONES/CLASSIFICAÇÕES**

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN 652
Europea/ <i>Europeia</i>	EN 685	clase	34 - 42
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501 -1	clase	B <sub>fl</sub> -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2
Deslizamiento húmedo/ <i>Escorregamento húmido</i>	DIN 51130	clase	R10

**CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES**

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	EN 652	-	T
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	%	≤ 0.15
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i>	EN 433	mm	0.13
Acústica/ <i>Acústica</i>	EN ISO 717-2	dB	15
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN 423	-	OK
Bacteriostático y fungistático / <i>Bacteriostático e fungistático</i>	-	-	Sanosol®
Tratamiento de superficie/ <i>Tratamento de superfície</i>	-	-	Protecsol®
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100

**MARCA DE CONFORMAD CE / MARCA DE CONFORMADE CE**

	EN 14041	-	
		-	