

SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 531 23.3

Tinta aquosa mate para interior

nterior
Tinta aquosa mate, baseada numa dispersão estireno-acrílica, destinada à pintura de paredes interiores. As suas propriedades equilibradas permitem a obtenção de um acabamento decorativo durável para espaços impecavelmente renovados.
Sobre paredes e tectos no interior, em pinturas novas ou repinturas. Pode também ser utilizada no exterior em branco.
Óptima opacidade Bom acabamento Boa aplicabilidade Resistente à lavagem
Branco, cores claras e médias conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
Brilho: Mate Brilho especular: 4 a 8 UB com ângulo de incidência de 85°. Densidade: 1,45 +/- 0,03 Viscosidade: 115 - 120 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Teor de sólidos: 57 +/- 1% Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29g/l COV
Pintura de Raíz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. Isolamento: Recomenda-se a aplicação do primário Plastron Anti -humidade (o2o-o2oo). Selagem: Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme, aconselha-se a aplicação do primário promotor de opacidade OpacPlus (o2o-o27o). Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet Fina é recomendável, para disfarçar pequenas irregularidades. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima no interior, ou a Aguaplast Rapid Fassade e/ou a Universal Fassade no exterior. Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas Aguaplast Fibra para paredes lisas ou Aguaplast Flex Fill para paredes com textura. A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.

No isolamento, selagem e casos particulares, proceder como no caso de uma pintura de raíz.

APLICAÇÃO	Ferramentas : Rolo, trincha ou pistola. Diluição e n .º de demãos : Aplicar a 1ª demão diluída até 10% com água; restantes demãos diluir 5 - 10% com água. Tempo de secagem : 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos
	20°C.
	Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	10 - 15 m²/Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L, 5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X)
	Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
	Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.
	Em aplicações com pistola obtêm-se rendimentos inferiores aos acima indicados, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.
	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : C 22/05/2023 - ESTA ITC SUBSTITUI	CC 531 23.3 TODAS AS VERSÕES ANTERIORES